



Savi-pinnoituslaasti

Tekniset tiedot

7kg / Tuotenro.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Tuotenro.066005401 / EAN 4007955660156



Lämminvalkoinen, hienorakeinen levityskipsi sisäseinien ja -kattojen pinnoille. Tasapainottaa huoneilman kosteuspitoisuutta ja edistää näin miellyttävää sisäilmastoa. Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kipsi-, kalkki-, sementti- ja savirappaus, muuraus ja betoni), kipsilevyille ja kipsikuitulevyille sekä lujasti tarttuville ja imukykyisille dispersiomaali- ja mineraalimaalipinnoitteille.

- hieno rakenne – raekoko 0,5 mm
- helppo levittää telalla tai siveltimellä
- erityisen hengittävä
- kosteutta säätelevä
- vesihöyryä läpäisevä
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia

Soveltamisala

Lämminvalkoinen, hienorakeinen levityskipsi sisäseinille ja -kattoille. Säätelee sisäilman ilmastota, sopii erinomaisesti kipsiin, betoniin, kipsilevyyn ja mineraalimaaleihin.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava ja hieman imukykyinen. Poista huonosti kiinnittyneet vanhat maalikerrokset, liimamaalit ja irronneet rappauspalaset. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat pinnat proMineral-pohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita savipinnoite huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se telalla, siveltimellä tai laattasiveltimellä luomalla samalla haluamasi luova rakenne. Vaaleilla, tasaisilla alustoilla yksi kerros riittää usein. Tällöin muodostuu hieno pinnoiterakenne. Voimakkaamman tekstuurin saamiseksi levitetään toinen kerros ensimmäisen kerroksen kuivumisen jälkeen. Myös hyvin tummille tai epätasaisille alustoille tulisi levittää toinen kerros. Tällöin pohjakerros voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Päälyyskerros levitetään laimentamattomana ensimmäisen kerroksen täydellisen kuivumisen jälkeen. Älä käsittele, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Sävytys:

Väriillisiä maalipintoja varten savipinnoitetta voidaan sävyttää enintään 4 %:lla yleiskäyttöisiä sävytykeskonsentraatteja (vain LW-Oxyd-tyypit) tai proMineral-värimaaleilla.

Kuivumisaika:

Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta) kuivumisaika on noin 24 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

Ylimaalattavuus:

Savi-rappaus sopii viimeistelypinnoitteeksi, mutta sen päälle voidaan myös maalata. Tähän tarkoitukseen suositellaan esimerkiksi proMineral-savimaalia.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus

1 kg riittää noin 2,5 m²:n pintaan yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astiat tiiviisti suljettuina viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Korkean pH-arvon vuoksi vältä kosketusta silmiin ja ihoon. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee iho runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.