



savimaali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.066602401 / EAN 4007955666127

10l / Tuotenro.066603401 / EAN 4007955666134



Lämminvalkoinen sisämaali seinien ja kattojen maalaamiseen mineraalisille alustoille (kuten savi-, kipsi-, kalkki- ja sementtilaasti, muuraus ja betoni), karkeapintaiselle tapetille, mineraaliselle maalauskankealle, lujasti tarttuville ja imukykyisille dispersiomaali- ja mineraalimaalipinnoille, kipsilevyille ja kipsikuitulevyille sekä vastaaville alustoille. Tasapainottaa huoneilman kosteuspitoisuutta ja edistää siten miellyttävää sisäilmastoa.

- peittää hyvin
- kosteutta säätelevä ja hengittävä
- helppo levittää telalla tai siveltimellä
- vesihöyryä läpäisevä
- ilman liuottimia ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia
- Kontrastisuhde: H₁₀-luokka 2, peittokyky 7 m²/l
- Kostean hankauksen kestävyys: R-luokka 4 standardin DIN EN 13300 mukaan
- Kiiltotaso: G3 matta
- Suurin raekoko: S1 hieno

Soveltamisala

Lämminvalkoinen sisämaali seinille ja kattoihin. Kosteutta säätelevä, sopii erinomaisesti mineraalipohjaisille alustoille, kuitukankealle ja kipsilevyille.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja kantava. Poista irtonaiset vanhat maalikerrokset, liimamaalit ja irronneet rappauspalaset. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat pinnat proMineral-pohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita savimaali huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se siveltimellä, telalla tai sopivalla ruiskulla. Levitä tarvittaessa kaksi kerrosta. Tällöin pohjamaalia voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Päälyskerros levitetään laimentamattomana, kun ensimmäinen maalikerros on täysin kuivunut. Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Sävytys:

Värikkäitä maalipintoja varten savimaalia voidaan sävyttää enintään 4 %:lla yleiskäyttöisiä sävytykeskonsentratteja (vain LW-Oxyd-tyypit) tai proMineral-värimaaleilla.

Kuivumisaika:

Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta) kuivumisaika on noin 6–12 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

Kulutus

1 l riittää noin 6–8 m²:n pintaan yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä on selvitettävä tekemällä koepinta kohteeseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Varastointi

Säilytä astiat tiiviisti suljettuina viileässä, mutta pakkaselta suojattuna. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Korkean pH-arvon vuoksi vältä kosketusta silmiin ja ihoon. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 0,5 g/l.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.