



Värimaali

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.104703401 / EAN 4007955104735 (Viiniköynnös)
750ml / Tuotenro.105003401 / EAN 4007955105008 (Luonnollinen yö)
750ml / Tuotenro.105103401 / EAN 4007955105138 (Kirkas horisontti)
750ml / Tuotenro.104903401 / EAN 4007955104933 (Tuore saniainen)
750ml / Tuotenro.104503401 / EAN 4007955104537 (Lämmin aavikkohiekka)



Silikattipohjainen mineraalinen värimaali seinien ja kattojen viimeistelyyn. Sopii lähes kaikkien proMineral-tuotteiden* sävytysväriin tai yksiväriseen viimeistelyyn. Vielä laajemman värivalikoiman saavuttamiseksi viisi värisävyä voidaan myös sekoittaa keskenään.

- erittäin voimakas värikirkkaus
- hyvä sekoituvuus
- erittäin hengittävä ja vesihöyryä läpäisevä
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- Kosteus hankauksen kestävyys, R-luokka 2 standardin DIN EN 13300 mukaisesti
- Kiiltotaso: matta (G3 standardin DIN EN 13300 mukaan)

Soveltamisala

Mineraalinen silikaattiväri seinille ja kattoihin. Sävyttämiseen tai yksiväriseen maalaukseen. Sävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja kantava. Poista irtonaiset vanhat maalikerrokset, liimamaalit ja irronneet rappauspalaset. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat pinnat proMineral-pohjamaalilla.

Käsittely

Halutun sävyn mukaan värimaalia voidaan käyttää sellaisenaan, sävyttää tai sekoittaa toisen sävyn kanssa. Sekoita maalia hyvin ennen käyttöä ja levitä siveltimellä, telalla tai sopivalla ruiskulla. Jos sävy on sama, sekoita eri erät keskenään ennen käyttöä. Sävytettävän värin ja alustan ominaisuuksien mukaan värisävyissä voi esiintyä vaihtelua. Eränumero ja värisävy on merkitty kannessa. Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:

Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta) kuivumisaika on noin 6–12 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

Kulutus

750 ml riittää noin 4 m²:n pinta-alalle yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä on selvitettävä tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa. Älä päästä tuotetta viemäriin, maaperään tai vesistöihin. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. Avattamattomana ja asianmukaisesti varastoituna säilyy enintään 60 kuukautta valmistuspäivästä lukien.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Huomautukset

* Väriaine ei sovellu proMineral-kalkkimineraalivärin, proMineral-kalkkirullapinnoitteen eikä proMineral-pohjamaalin sävyttämiseen.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Korkean pH-arvon vuoksi välttä kosketusta silmiin ja ihoon. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.