



Sisäpuoli valkoinen

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Tuotenro.066503401 / EAN 4007955665137



Sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen. Mineraalisille alustoille (kuten kalkki- ja sementtilaastille, muuraukselle ja betonille) sekä karkeapaperille, mineraaliselle maalauskancaalle, kipsilevyille ja kipsikuitulevyille sekä vastaaville alustoille.

Mikrokiteisen rakenteensa ansiosta maalilla on korkea vesihöyryn diffuusiokyky, mikä edistää miellyttävää sisäilmastoa.

- valkoisille, kankaamattapintaisille maalipinnoille
- ilman säilöntäaineita ja pehmentimiä
- ei sisällä eläinperäisiä ainesosia
- Kontrastisuhde: H₁₀-luokka 2, peittokyky 6 m²/l
- Kostean hankauksen kestävyys: R-luokka 3 standardin DIN EN 13300 mukaisesti
- Kiiltoaste: G4 himmeä
- suurin raekoko: S1 hieno

Soveltamisala

Hengittävä sisämaali seinien ja kattojen maalaamiseen. Sopii erinomaisesti mineraalipohjaisille alustoille, kuitukancaalle ja kipsilevyille.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas ja kantava. Poista irtonaiset vanhat maalikerrokset, liimamaalit ja irronneet rappauspalaset. Esikäsittele voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat pinnat proMineral-pohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita sisämaalia huolellisesti ennen käyttöä ja levitä sivelimellä, telalla tai sopivalla ruiskulla. Levitä tarvittaessa kaksi kerrosta. Tällöin pohjamaalia voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Päälyskerros levitetään laimentamattomana, kun ensimmäinen maalikerros on täysin kuivunut. Älä käytä, jos alustan tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Sävytys:

Värikköisiä maalipintoja varten sisävalkoista voidaan sävyttää enintään 3 %:lla yleiskäyttöisiä sävytyskonsentraatteja (vain LW-Oxyd-tyypit) tai proMineral-värimaaleilla.

Kuivumisaika:

Normaaleissa olosuhteissa (20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta) kuivumisaika on noin 6–12 tuntia. Epäsuotuisissa olosuhteissa (esim. alhainen lämpötila tai korkea ilmankosteus) kuivumisaika voi pidentyä.

Kulutus

1 l riittää noin 6–8 m²:n pintaan yhdellä maalikerroksella – alustan laadusta riippuen. Tarkka kulutusmäärä selviää tekemällä koepinta kohteeseen.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Huomautukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Korkean pH-arvon vuoksi välttä kosketusta silmiin ja ihoon. On suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja (ei lasia). Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.pro-mineral.com.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 0,5 g/l.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.