Apprêt

Fiche d'information technique

5l / Référence 066302401 / EAN 4007955663126



Apprêt à base minérale. L'apprêt proMineral crée un support solide et à absorption uniforme, idéal pour les couches de peinture ultérieures avec les produits proMineral. S'applique sur des supports minéraux (tels que les enduits à la plâtre, à la chaux et au ciment, la maçonnerie et le béton) ainsi que sur les plaques de plâtre, les panneaux de fibres-plâtre et autres supports similaires en intérieur. Sèche en laissant un fini transparent.

- une base idéale pour les produits à base de chaux, d'argile et de silicate
- consolide les supports sableux et friables
- régule la capacité d'absorption
- prêt à l'emploi
- perméable à la vapeur d'eau
- sans conservateurs ni plastifiants
- sans ingrédients d'origine animale

Champ d'application

Apprêt minéral pour l'intérieur. Permet d'obtenir des supports résistants et à absorption uniforme pour les peintures proMineral et devient transparent une fois sec.

Préparation

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. Éliminer les anciennes couches de peinture qui ne tiennent pas bien et les morceaux d'enduit qui se détachent. Recouvrir d'un film plastique les surfaces ne nécessitant pas d'apprêt avant l'application.

Traitement

Mélanger l'apprêt avant utilisation et l'appliquer non dilué sur le support à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Éviter les projections sur le verre, l'aluminium, la céramique, le marbre et les matériaux similaires. Éliminer immédiatement les éclaboussures accidentelles à l'eau. Ne pas effectuer les travaux suivants avant que l'apprêt ne soit complètement sec. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Temps de séchage :
Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 4 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage peut être prolongé.

Consommation

1 l suffit pour couvrir environ 6 à 8 m² en une seule couche, selon la nature du support. Déterminez la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur la surface à traiter.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. En raison de son pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de lunettes en verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.pro-mineral.com.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (catégorie : A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.