



Blanc intérieur

Fiche d'information technique

5l / N° d'art.066502401 / EAN 4007955665120

10l / N° d'art.066503401 / EAN 4007955665137



Pour la peinture des murs et des plafonds en intérieur. Pour les supports minéraux (tels que les enduits à la chaux et au ciment, la maçonnerie et le béton) ainsi que le papier peint à fibres, les voiles de peinture minéraux, les plaques de plâtre et les panneaux de fibres-plâtre, et autres supports similaires. Grâce à sa structure microcristalline, cette peinture présente une grande capacité de diffusion de la vapeur d'eau et contribue ainsi à créer un climat intérieur agréable.

- pour les peintures blanches au fini mat velouté
- sans conservateurs ni plastifiants
- sans ingrédients d'origine animale
- Rapport de contraste : classe H₁₀ 2 avec un rendement de 6 m²/l
- Résistance à l'abrasion humide : classe R 3 selon la norme DIN EN 13300
- Degré de brillance : G4 mat terne
- Granulométrie maximale : S1 fine

Champ d'application

Peinture d'intérieur perméable à la vapeur d'eau, pour les murs et les plafonds. Idéale sur les supports minéraux, le papier peint à fibres et les plaques de plâtre.

Préparation

Le support doit être sec, propre et solide. Éliminer les anciennes couches de peinture qui ne tiennent pas bien, les peintures à la colle et les morceaux d'enduit qui se détachent. Prétraiter les surfaces très absorbantes, sableuses ou qui farinent avec l'apprêt proMineral.

Traitement

Bien mélanger la peinture blanche d'intérieur avant utilisation et l'appliquer au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté. Appliquer deux couches si nécessaire. La couche d'apprêt peut être diluée avec 5 % d'eau au maximum. La couche de finition s'applique non diluée, une fois que la première couche est complètement sèche. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Teintage :

Pour les peintures colorées, la peinture blanche d'intérieur peut être teintée avec au maximum 3 % de concentrés de teinture universels (uniquement les types LW-Oxyd) ou avec les peintures colorées proMineral.

Temps de séchage :

Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 6 à 12 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage peut être prolongé.

Consommation

1 l suffit pour couvrir environ 6 à 8 m² en une seule couche, selon la nature du support. Déterminez la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur la surface à traiter.

Statut: 05.10.2026

Page 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. En raison de son pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de lunettes en verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.pro-mineral.com.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 0,5 g/l.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.