



Enduit à la chaux appliqué au rouleau

Fiche d'information technique

8kg / N° d'art.121302401 / EAN 4007955121329
16kg / N° d'art.121305401 / EAN 4007955121336



Enduit fin blanc prêt à l'emploi pour les murs et plafonds intérieurs. Cet enduit à appliquer au rouleau régule le taux d'humidité de l'air ambiant et contribue ainsi à créer un climat intérieur agréable. S'applique sur des supports minéraux (tels que les enduits à base de plâtre, de chaux, de ciment et d'argile, la maçonnerie et le béton), les plaques de plâtre et les panneaux de fibres-plâtre, les toiles de peinture minérales et autres supports similaires. Également applicable sur des supports mats et absorbants à base de dispersion.

- structure fine – granulométrie de 0,5 mm
- application facile au rouleau ou au pinceau
- particulièrement respirant et régulateur d'humidité
- résistant à la moisissure grâce à son alcalinité élevée
- sans conservateurs ni plastifiants
- sans ingrédients d'origine animale

Champ d'application

Enduit de finition prêt à l'emploi pour murs et plafonds en intérieur. Régulateur d'humidité et perméable à la vapeur d'eau. S'applique sur des supports minéraux, des plaques de plâtre et des plaques de plâtre fibrées, des voiles de peinture minéraux, etc. S'applique également sur des supports mats et absorbants à base de dispersion.

Préparation

Le support doit être résistant aux alcalis, sec, propre et solide. Éliminer les anciennes couches de peinture qui ne tiennent pas bien, les peintures à la colle et les parties d'enduit qui se détachent. Prétraiter les surfaces très absorbantes, sableuses ou qui farinent avec l'apprêt proMineral.

Traitement

Avant utilisation, bien mélanger l'enduit à la chaux à appliquer au rouleau, puis l'appliquer à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'une brosse à surface, en créant la texture souhaitée. Sur des supports clairs et réguliers, une seule couche suffit souvent. On obtient alors une texture fine. Pour obtenir une texture plus marquée, appliquer une deuxième couche une fois que la première est complètement sèche. Dans ce cas, la couche de fond peut être diluée avec 10 % d'eau au maximum. La couche de finition s'applique non diluée, une fois la première couche complètement sèche. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Teintage :

Pour les enduits colorés, l'enduit à la chaux à appliquer au rouleau peut être teinté avec au maximum 4 % de concentrés de teinte universels (types LW-Oxyd uniquement).

Recouvrabilité :

L'enduit à la chaux à appliquer au rouleau convient comme couche de finition, mais peut également être recouvert. À cet effet, la peinture minérale à la chaux proMineral est par exemple recommandée.

Temps de séchage :

Statut: 05.10.2026

Page 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 24 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou humidité élevée), le temps de séchage peut être prolongé.

Consommation

1 kg suffit pour environ 2,5 m² en une seule couche, selon la nature du support. Déterminez la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur la surface à traiter.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes (telles que le verre, le bois, etc.) contre les éclaboussures.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.pro-mineral.com.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (catégorie : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 1 g/l.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.