



Enduit de finition à l'argile

Fiche d'information technique

7kg / N° d'art.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / N° d'art.066005401 / EAN 4007955660156



Enduit à appliquer à la brosse, de couleur blanc chaud et à grain fin, destiné aux murs et plafonds intérieurs. Il régule le taux d'humidité de l'air ambiant et contribue ainsi à créer un climat intérieur agréable. S'applique sur des supports minéraux (tels que les enduits à base de plâtre, de chaux, de ciment et d'argile, la maçonnerie et le béton), les plaques de plâtre et les panneaux de fibres-plâtre, ainsi que sur les couches de peinture à dispersion et minérale bien adhérentes et absorbantes.

- structure fine – granulométrie de 0,5 mm
- application facile au rouleau ou au pinceau
- particulièrement respirant
- régulateur d'humidité
- perméable à la vapeur d'eau
- sans conservateurs ni plastifiants
- sans ingrédients d'origine animale

Champ d'application

Enduit à appliquer à la brosse, blanc chaud, à grain fin, pour murs et plafonds intérieurs. Régule le climat intérieur, idéal sur l'enduit, le béton, les plaques de plâtre et les peintures minérales.

Préparation

Le support doit être sec, propre, solide et légèrement absorbant. Éliminer les anciennes couches de peinture qui ne tiennent pas bien, les peintures à la colle et les parties d'enduit qui se détachent. Prétraiter les surfaces très absorbantes, sableuses ou qui farinent avec l'apprêt proMineral.

Traitement

Bien mélanger l'enduit à l'argile avant utilisation, puis l'appliquer au rouleau, au pinceau ou à la brosse, en créant la texture souhaitée. Sur des supports clairs et réguliers, une seule couche suffit souvent. On obtient alors une texture d'enduit fine. Pour obtenir une texture plus marquée, appliquez une couche supplémentaire une fois que la première couche est complètement sèche. Une deuxième couche est également recommandée sur les supports très foncés ou irréguliers. Dans ce cas, la couche de base peut être diluée avec 10 % d'eau au maximum. La couche de finition s'applique non diluée après séchage complet de la première couche. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Teintage :

Pour les applications colorées, l'enduit à l'argile peut être teinté avec au maximum 4 % de concentrés de teinte universels (uniquement les types LW-Oxyd) ou avec les peintures colorées proMineral.

Temps de séchage :

Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 24 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage peut être prolongé.

Possibilité de recouvrement :

Statut: 05.10.2026

Page 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

L'enduit à l'argile convient comme couche de finition, mais peut également être recouvert. À cet effet, on recommande par exemple la peinture à l'argile proMineral.

Consommation

1 kg suffit pour environ 2,5 m² en une seule couche, selon la nature du support. Déterminez la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur la surface à traiter.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. En raison de son pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de lunettes en verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.pro-mineral.com.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.