



Enduit minéral fin

Fiche d'information technique

8kg / N° d'art.060502401 / EAN 4007955605126
15kg / N° d'art.060503401 / EAN 4007955605133



Enduit fin à base de silicate pour les revêtements structurés en intérieur. Cet enduit fin minéral régule le taux d'humidité de l'air ambiant et contribue ainsi à créer un climat intérieur agréable. Il s'applique sur des supports minéraux (tels que les enduits à base de plâtre, de chaux, de ciment et d'argile, la maçonnerie et le béton), les plaques de plâtre et les panneaux de construction sèche, ainsi que sur des supports mats et absorbants traités à la peinture à dispersion.

- structure de crépi fine (granulométrie de 0,5 mm)
- application facile au rouleau ou au pinceau
- blanc opaque
- respirant et régulateur d'humidité
- perméable à la vapeur d'eau
- sans conservateurs ni plastifiants
- sans ingrédients d'origine animale

Champ d'application

Enduit fin à base de silicate pour finitions intérieures texturées. Idéal sur les supports minéraux, les plaques de plâtre et les panneaux de construction sèche. Peut également être appliqué sur des peintures à dispersion mates et absorbantes.

Préparation

Le support doit être solide, sec, résistant, propre et exempt d'agents de démoulage. Éliminer les anciennes couches de peinture qui n'adhèrent pas bien, les peintures à la colle et les fragments d'enduit qui se détachent. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farinants avec l'apprêt proMineral.

Traitement

Bien mélanger l'enduit minéral fin avant utilisation et l'appliquer au rouleau, à la brosse ou au pinceau. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Teintage :

Pour les enduits colorés, l'enduit minéral fin peut être teinté avec au maximum 5 % de concentrés de teinture universels (uniquement les types LW-Oxyd) ou avec les peintures colorées proMineral.

Recouvrabilité :

L'enduit minéral fin convient comme couche de finition décorative, mais peut également être recouvert. À cet effet, on recommande par exemple la peinture blanche d'intérieur proMineral.

Temps de séchage :

Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 8 à 12 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage peut être prolongé.

Statut: 06.10.2026

Page 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Consommation

1 kg suffit pour couvrir environ 1,8 à 2,5 m² en une seule couche, selon la nature du support. Déterminez la consommation exacte en effectuant un essai sur la surface à traiter.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. En raison de son pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de lunettes en verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.pro-mineral.com.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (cat. : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur en COV de ce produit : 1 g/l max.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.