



Peinture à l'argile

Fiche d'information technique

5l / N° d'art.066602401 / EAN 4007955666127

10l / N° d'art.066603401 / EAN 4007955666134



Peinture d'intérieur blanc chaud pour les murs et les plafonds sur des supports minéraux (tels que les enduits d'argile, de plâtre, de chaux et de ciment, la maçonnerie et le béton), sur le papier peint à fibres rugueuses, les voiles de peinture minéraux, les couches de peinture à dispersion et minérales bien adhérentes et absorbantes, les plaques de plâtre et les panneaux de fibres-plâtre, ainsi que sur des supports similaires. Elle régule le taux d'humidité de l'air ambiant et contribue ainsi à créer un climat intérieur agréable.

- bon pouvoir couvrant
- régulateur d'humidité et respirant
- application facile au rouleau ou au pinceau
- perméable à la vapeur d'eau
- sans solvant et sans plastifiant
- sans ingrédients d'origine animale
- Rapport de contraste : classe H₁₀ 2 pour un rendement de 7 m²/l
- Résistance à l'abrasion humide : classe R 4 selon la norme DIN EN 13300
- Degré de brillance : G3 mat
- Granulométrie maximale : S1 fine

Champ d'application

Peinture d'intérieur blanc chaud pour murs et plafonds. Régule l'humidité, idéale sur les supports minéraux, le papier peint à fibres et les plaques de plâtre.

Préparation

Le support doit être sec, propre et solide. Éliminer les anciennes couches de peinture qui ne tiennent pas bien, les peintures à la colle et les morceaux d'enduit qui se détachent. Prétraiter les surfaces très absorbantes, sableuses ou qui farinent avec l'apprêt proMineral.

Traitement

Bien mélanger la peinture à l'argile avant utilisation et l'appliquer au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté. Appliquer deux couches si nécessaire. La couche d'apprêt peut être diluée avec 10 % d'eau au maximum. La couche de finition s'applique non diluée, une fois que la première couche est complètement sèche. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Teintage :

Pour les applications colorées, la peinture à l'argile peut être teintée avec au maximum 4 % de concentrés de teinture universels (types LW-Oxyd uniquement) ou avec les peintures colorées proMineral.

Temps de séchage :

Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 6 à 12 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage peut être prolongé.

Statut: 05.10.2026

Page 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Téléphone +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Consommation

1 l suffit pour environ 6 à 8 m² en une seule couche, selon la nature du support. Déterminez la consommation exacte en effectuant un essai sur la surface à traiter.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. En raison de son pH élevé, éviter tout contact avec les yeux et la peau. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection (pas de lunettes en verre). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.pro-mineral.com.

Valeur limite COV de l'UE pour ce produit (catégorie : A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teneur maximale en COV de ce produit : 0,5 g/l.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.