



## Peinture minérale à la chaux

### Fiche d'information technique

5l / N° d'art.068502401 / EAN 4007955685128

10l / N° d'art.068503401 / EAN 4007955685135



Peinture minérale prête à l'emploi à base de chaux blanche hydratée, destinée aux revêtements intérieurs résistants aux frottements. La peinture régule le taux d'humidité de l'air ambiant et contribue ainsi à créer un climat intérieur agréable. S'applique sur des supports minéraux (tels que les enduits à la plâtre, à la chaux, au ciment et à l'argile, la maçonnerie et le béton), les plaques de plâtre et les panneaux de fibres-plâtre, les toiles de peinture minérales et autres supports similaires. Également applicable sur des supports à dispersion mats et absorbants.

- finition minérale délicate avec un haut degré de blancheur
- bon pouvoir couvrant – classe de pouvoir couvrant 2
- Rapport de contraste H<sub>10</sub>, classe 2 selon la norme DIN EN 13300, pour 6 m<sup>2</sup>/l
- résistant à la moisissure grâce à son alcalinité élevée
- régulateur d'humidité et respirant
- sans conservateurs ni plastifiants
- sans ingrédients d'origine animale

### Champ d'application

Peinture à base de chaux prête à l'emploi pour les peintures d'intérieur résistantes aux frottements. Régule l'humidité, offre une grande perméabilité à la vapeur d'eau, idéale sur le crépi, le béton, les plaques de plâtre et les supports similaires.

### Préparation

Le support doit être sec, propre et solide. Éliminer les anciennes couches de peinture, les peintures à la colle et les parties d'enduit qui se détachent. Prétraiter les surfaces très absorbantes, sableuses ou farineuses avec l'apprêt proMineral.

### Traitement

Bien mélanger la peinture minérale à la chaux avant utilisation et l'appliquer au pinceau, à la brosse ou au rouleau. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche une fois que la première couche est complètement sèche. Ne pas appliquer lorsque la température du support et de la pièce est inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

#### Teintage :

Pour les applications colorées, la peinture minérale à la chaux peut être teintée avec au maximum 3 % de concentrés de teinture universels (types LW-Oxyd uniquement).

#### Temps de séchage :

Dans des conditions normales (20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant), le temps de séchage est d'environ 8 heures. Dans des conditions défavorables (par exemple, basse température ou forte humidité), le temps de séchage peut être prolongé.

### Consommation

1 l suffit pour environ 6 m<sup>2</sup> en une seule couche, selon la nature du support. Déterminez la quantité exacte nécessaire en effectuant un essai sur l'objet concerné.

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

## Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier.

## Remarques

Conserver hors de portée des enfants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes (comme le verre, le bois, etc.) contre les éclaboussures. La peinture minérale à la chaux peut être recouverte sans problème avec le même produit. Avant d'utiliser d'autres produits de peinture, la peinture minérale à la chaux doit être lavée ou brossée.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.