



Agyagfesték

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.066602401 / EAN 4007955666127
10l / Tételszám.066603401 / EAN 4007955666134



Melegfehér beltéri festék falak és mennyezetek festésére ásványi alapfelületeken (például agyag-, gipsz-, mész- és cementvakolat, téglafal és beton), szálas tapétára, ásványi alapozószövetre, szilárdan tapadó és nedvszívó diszperziós és ásványi festékrétegekre, gipszkarton- és gipszrostlemezre, valamint hasonló aljzatokra. Kiegyensúlyozó hatással van a beltéri levegő nedvességtartalmára, és ezáltal elősegíti a kellemes beltéri klímát.

- jó fedőképességű
- nedvességszabályozó és lélegző
- könnyen felvihető hengerrel vagy ecsettel
- vízgőzáteresztő
- oldószer és lágyítószer nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes
- Kontrasztarány: H₁₀-2. osztály, 7 m²/l fedőképesség mellett
- Nedves dörzsállóság: R 4 osztály a DIN EN 13300 szabvány szerint
- Fényességi fokozat: G3 matt
- Max. szemcseméret: S1 finom

Alkalmazási terület

Melegfehér beltéri festék falakra és mennyezetekre. Nedvességszabályozó, ideális ásványi alapfelületekre, tapétára és gipszkartonra.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket, a ragasztós festékeket és a laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázódó felületeket proMineral alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át az agyagfestéket, majd ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Szükség esetén két rétegben vigye fel. Az alapozó réteget legfeljebb 10 % vízzel hígíthatja. A fedőréteget hígítatlanul kell felvinni, miután az első réteg teljesen megszáradt. Ne alkalmazzuk +5 °C alatti aljzat- és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.

Színezés:

Színes bevonatokhoz az agyagfesték legfeljebb 4 %-os univerzális színezőkoncentráttal (csak LW-Oxyd típusok) vagy proMineral színes festékekkel színezhető.

Száradási idő:

Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat) a száradási idő kb. 6-12 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

Fogyasztás

1 liter elegendő kb. 6-8 m²-re egy réteg felhordása esetén – az aljzat állapotától függően. A pontos felhasználási

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a felületen.

Tárolás

A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja meg.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 0,5 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.