



Agyagos simítóvakolat

Műszaki tájékoztató

7kg / Tételszám.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Tételszám.066005401 / EAN 4007955660156



Melegfehér, finomszemcsés simítóvakolat beltéri fal- és mennyezeti felületekhez. Kiegyensúlyozó hatást gyakorol a beltéri levegő nedvességtartalmára, és ezáltal elősegíti a kellemes beltéri klímát. Alkalmazható ásványi alapfelületeken (pl. gipsz-, mész-, cement- és agyagvakolat, téglafal és beton), gipszkarton- és gipszrostlemezeken, valamint szilárdan tapadó és nedvszívó disperziós és ásványi festékrétegeken.

- finom szerkezet – szemcseméret 0,5 mm
- könnyen felvihető hengerrel vagy ecsettel
- különösen légáteresztő
- nedvességszabályozó
- vízgőzáteresztő
- tartósítószeres és lágyítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes

Alkalmazási terület

Melegfehér, finomszemcsés simítóvakolat beltéri falakra és mennyezetre. Szabályozza a beltéri klímát, ideális vakolatra, betonra, gipszkartonra és ásványi festékekre.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak és enyhén nedvszívónak kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket, ragasztófestékeket és laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázódó felületeket proMineral alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át az agyag-simítóvakolatot, majd hengerrel, ecsettel vagy simítókefével vigye fel, és közben tetszés szerint alakítsa ki kreatív textúrát. Világos, egyenletes alapfelületek esetén gyakran elegendő egy réteg felvitele. Ezzel finom vakolattextúra alakul ki. Erősebb textúra elérése érdekében az első réteg teljes kiszáradása után további réteget kell felvinni. Nagyon sötét vagy egyenetlen alapfelületek esetén is célszerű egy második réteget felvinni. Ilyenkor az alapréteget legfeljebb 10 % vízzel hígíthatja. A fedőréteget hígítatlanul kell felvinni az első réteg teljes kiszáradása után. +5 °C alatti alapfelületi és szobahőmérsékleten ne alkalmazzuk. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.

Színezés:

Színes bevonatokhoz az agyag-simítóvakolat legfeljebb 4 %-os univerzális színezőkoncentrátummal (csak LW-Oxyd típusok) vagy proMineral színes festékekkel színezhető.

Száradási idő:

Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület) a száradási idő kb. 24 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

Túlfesthetőség:

Az agyag simítóvakolat záróbevonatként alkalmas, de túl is festhető. Ehhez pl. a proMineral agyagfesték ajánlott.

Állapot: 05.10.2026

Oldal 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Fogyasztás

1 kg elegendő kb. 2,5 m²-re egy rétegben – az aljzat állapotától függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelvitel segítségével kell meghatározni a felületen.

Tárolás

A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja meg.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.