



Alapozás

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.066302401 / EAN 4007955663126



Ásványi alapú alapozó. A proMineral alapozó szilárd és egyenletesen nedvszívó felületet hoz létre, amely ideális a későbbi proMineral termékekkel történő festéshez. Alkalmazható ásványi alapú felületeken (pl. gipsz-, mész- és cementvakolat, téglafal és beton), valamint gipszkarton- és gipszrostlemezeken, illetve hasonló beltéri felületeken. Száradás után átlátszóvá válik.

- ideális alapanyag mész-, agyag- és szilikátermékekhez
- megszilárdítja a homokos és krétás alapfelületeket
- szabályozza a nedvszívó képességet
- használatra kész
- vízgőzáteresztő
- tartósítószer és lágyítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes

Alkalmazási terület

Ásványi alapozó beltéri használatra. Szilárd, egyenletesen nedvszívó alapfelületet biztosít a proMineral festékekhez, és átlátszóvá válik száradás után.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket és a laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az alapozásra nem szoruló felületeket a felhordás előtt fóliával kell letakarni.

Feldolgozás

Használat előtt keverje át az alapozót, majd hígítatlanul ecsettel vagy kefével vigye fel az aljzatra. Kerülje az üvegre, alumíniumra, kerámiaira, márványra és hasonló anyagokra való fröccsenést. A véletlenül rákerült cseppeket azonnal vízzel távolítsa el. A további munkákat csak az alapozó teljes kiszáradása után végezze el. Ne alkalmazza +5 °C alatti aljzat- és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. Ne keverje más termékekkel.

Száradási idő:

Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület) a száradási idő kb. 4 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

Fogyasztás

1 liter elegendő kb. 6-8 m²-re egy réteg felvitele esetén – az aljzat tulajdonságaitól függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelvitellel kell meghatározni a felületen.

Tárolás

A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.