



Készre kevert ásványi simítóanyag

Műszaki tájékoztató

15kg / Tételszám.121405401 / EAN 4007955121459



Használatra kész, fehér, szilikáthalapú simítóanyag beltéri fal- és mennyezeti felületekhez. Minden ásványi alapfelületen (pl. gipsz-, mész- és cementvakolat, kalcium-szilikát lemezek, beton stb.), valamint szilárdan tapadó, ásványi vagy matt, nedvszívó disperziós festékekkel bevont régi festékrétegeken is alkalmazható. A kész ásványi simítóanyag könnyen felvihető és simítható, és teljes száradás után kiválóan csiszolható. A tartósítószer-mentes simítóanyag vízgőzdiffúziós és nedvességszabályozó tulajdonságokkal rendelkezik, így elősegíti a kellemes beltéri klímát.

- Szilikáthalapú simítóanyag
- ásványi alapfelületekhez és festett felületekhez
- tökéletes alap minden proMineral termékhez
- nagyon jól csiszolható
- vízgőzáteresztő
- nedvességszabályozó
- tartósítószeres és lágyítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes

Alkalmazási terület

Készre kevert, szilikáthalapú simítóanyag beltéri falakhoz és mennyezetekhez. Könnyen felvihető, kiválóan csiszolható, lélegző és nedvességszabályozó tulajdonságokkal rendelkezik.

Előkészítés

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, teherbírónak, tisztának és elválasztóanyagoktól mentesnek kell lennie. A régi tapétákat, a rosszul tapadó festékrétegeket és a laza vakolatot el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat proMineral alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át. Spatulával vagy simítókanállal vigye fel, majd simítsa el. Teljes felületre történő felhordás esetén a maximális rétegvastagság 5 mm. Ne alkalmazza +5 °C alatti aljzat- és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.

Fogyasztás

kb. 1,4 kg/m² 0,8 mm-es felhordási vastagság esetén.

Tárolás

A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz. Ne lélegezze be a csiszolási port.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja meg.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.