Ásványi finomvakolat

Műszaki tájékoztató

8kg / Cikkszám 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Cikkszám 060503401 / EAN 4007955605133



Szilikátalapú finomvakolat belső téri texturált festékrétegekhez. Az ásványi finomvakolat kiegyenlítő hatást gyakorol a beltéri levegő nedvességtartalmára, és így elősegíti a kellemes beltéri klímát. Alkalmazható ásványi alapfelületeken (pl. gipsz-, mész-, cement- és agyagvakolat, téglafal és beton), gipszkarton- és gipszlemez-alapfelületeken, valamint matt, nedvszívó diszperziós alapfelületeken.

- finom vakolat-szerkezet (szemcseméret: 0,5 mm)
- könnyen felvihető hengerrel vagy ecsettel
- fehér, fedő
- lélegző és nedvességszabályozó
- vízgőzáteresztő
- tartósítószerek és lágyítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes

Alkalmazási terület

Szilikát alapú finom vakolat texturált beltéri festékrétegekhez. Ideális ásványi alapfelületeken, gipszkarton- és gipszlemez-elemeken. Matt, nedvszívó diszperziós festékrétegekre is alkalmazható.

Előkészítés

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, teherbírónak, tisztának és elválasztóanyagoktól mentesnek kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket, ragasztófestékeket és laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétazódó aljzatokat proMineral alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át az ásványi finomvakolatot, majd hengerrel, kefével vagy ecsettel vigye fel. Ne alkalmazza +5 °C alatti alapfelületi és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.

Színezés:
Színes bevonatokhoz az ásványi finomvakolat legfeljebb 5 %-os univerzális színezőkoncentrátummal (csak LW-Oxyd típusok) vagy proMineral színes festékekkel színezhető.

Túlfesthetőség:
A Mineral-Feinputz dekoratív záróbevonatként alkalmas, de túl is festhető. Ehhez pl. a proMineral beltéri fehér festék ajánlott.

Száradási idő:
Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat) a száradási idő kb. 8–12 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

Fogyasztás

1 kg elegendő kb. 1,8–2,5 m² felületre egy rétegben – az aljzat állapotától függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelvitel segítségével kell meghatározni a felületen.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Tárolás
A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

Megjegyzések
Gyermekektől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja meg.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma legfeljebb 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.