

Színes festék

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.104703401 / EAN 4007955104735 (Hegyi szőlő)
750ml / Tételszám.105003401 / EAN 4007955105008 (Természetes éjszaka)
750ml / Tételszám.105103401 / EAN 4007955105138 (Fényes horizont)
750ml / Tételszám.104903401 / EAN 4007955104933 (Friss páfrány)
750ml / Tételszám.104503401 / EAN 4007955104537 (Meleg sivatagi homok)



Szilikátalapú ásványi színes festék falak és mennyezetek díszítésére. Szinte az összes proMineral termék* színezésére, illetve egyszínű festésre is alkalmas. A színválaszték további bővítése érdekében az öt színárnyalat egymással is keverhető.

- rendkívül élénk színek
- jó keverhetőség
- rendkívül légáteresztő és vízgőzáteresztő
- tartósítószeres és lágyítók nélkül
- Nedves dörzsállóság: R-2 osztály a DIN EN 13300 szabvány szerint
- Fényességi fokozat: matt (G3 a DIN EN 13300 szerint)

Alkalmazási terület

Ásványi szilikátos színes festék falakra és mennyezetre. Árnyalatokhoz való keveréshez vagy egyszínű festéshez. Az árnyalatok egymással keverhetők.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket, a ragasztós festékeket és a laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázódó felületeket proMineral alapozóval kell előkezelni.

Feldolgozás

A kívánt színárnyalattól függően a színes festék teljes színben felvihető, árnyalható vagy más színárnyalattal keverhető. A festéket használat előtt alaposan keverje át, majd ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Ugyanazon színárnyalat esetén a különböző tételeket a felhordás előtt keverje össze egymással. A színezendő festéktől, valamint az aljzat tulajdonságaitól függően színeltérések lehetségesek. A tétel és a színárnyalat a fedélen található. Ne alkalmazzuk +5 °C alatti aljzat- és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel.

Száradási idő:

Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület) a száradási idő kb. 6–12 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

Fogyasztás

750 ml elegendő kb. 4 m²-re egy rétegben – az alapfelület állapotától függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafestéssel kell meghatározni a felületen.

Tárolás

A tartályt jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a vízbe. Csak a teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. Nyitott állapotban és megfelelő tárolás mellett a gyártási dátumtól számított legfeljebb 60 hónapig eltartható.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Megjegyzések

* A színes festék nem alkalmas a proMineral mészhengerelt vakolat és a proMineral alapozó színezésére.

Gyermekektől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.