



Belső fehér

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Tételszám.066503401 / EAN 4007955665137



Beltéri fal- és mennyezetfestéshez. Ásványi alapfelületekre (például mész- és cementvakolat, téglafal és beton), valamint textilduplára, ásványi festőszövetre, gipszkarton- és gipszrostlemezre, valamint hasonló alapfelületekre. Mikro kristályos szerkezetének köszönhetően a festék kiváló vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik, így elősegíti a kellemes beltéri klímát.

- fehér, szövetmatt bevonatokhoz
- tartósítószeres és lágysítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes
- Kontrasztarány: H₁₀-osztály 2, 6 m²/l-es fedőképesség mellett
- Nedves dörzsállóság: R-3 osztály a DIN EN 13300 szabvány szerint
- Fényességi fokozat: G4 matt
- Max. szemcseméret: S1 finom

Alkalmazási terület

Diffúzióbarát beltéri festék falak és mennyezetek festésére. Ideális ásványi alapfelületekre, tapétára és gipszkartonra.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket, a ragasztós festékeket és a laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázódó felületeket proMineral alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át a fehér beltéri festéket, majd ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Szükség esetén két rétegben vigye fel. Az alapozó réteget legfeljebb 5 % vízzel hígíthatja. A fedőréteget hígítatlanul kell felvinni, miután az első réteg teljesen megszáradt. Ne alkalmazzuk +5 °C alatti alapfelületi és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.

Színezés:

Színes bevonatokhoz a beltéri fehér festéket legfeljebb 3 %-os univerzális színezőkoncentrátummal (csak LW-Oxyd típusok) vagy proMineral színes festékekkel lehet színeztetni.

Száradási idő:

Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület) a száradási idő kb. 6–12 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

Fogyasztás

1 liter elegendő kb. 6–8 m²-re egy réteg felvitele esetén – az aljzat tulajdonságaitól függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelvitellel kell meghatározni a felületen.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 0,5 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.