Mész-ásványi festék

Műszaki tájékoztató

5l / Cikkszám 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Cikkszám 068503401 / EAN 4007955685135



Használatra kész, fehér mészhidrát alapú ásványi festék, kopásálló beltéri festéshez. A festékréteg kiegyenlítő hatást gyakorol a beltéri levegő nedvességtartalmára, és így elősegíti a kellemes beltéri klímát. Alkalmazható ásványi alapfelületeken (pl. gipsz-, mész-, cement- és agyagvakolat, téglafal és beton), gipszkarton- és gipszrostlemezeken, ásványi festőszöveteken és hasonló alapfelületeken. Matt, nedvszívó diszperziós alapfelületeken is alkalmazható.

- finom, ásványi jellegű bevonat, magas fehérségfokkal
- jó fedőképesség – 2. fedőképességi osztály
- H_{10}-2. osztályú kontrasztarány a DIN EN 13300 szabvány szerint, 6 m²/l-es fedőképesség mellett
- magas lúgosságnak köszönhetően penészgátló
- nedvességszabályozó és lélegző
- tartósítószerek és lágyítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes

Alkalmazási terület

Használatra kész, mészalapú festék kopásálló beltéri festéshez. Nedvességszabályozó, kiváló vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik, ideális vakolatra, betonra, gipszkartonra és hasonló aljzatokra.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie. A régi festékrétegeket, a ragasztófestékeket és a laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétazódó felületeket proMineral alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

A mész-ásványi festéket használat előtt alaposan keverje át, majd ecsettel, széles ecsettel vagy hengerrel vigye fel. Szükség esetén az első réteg teljes kiszáradása után vigyen fel egy második réteget. Ne alkalmazza +5 °C alatti alapfelületi és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Színezés:
Színes festéshez a mész-ásványi festék legfeljebb 3 %-os univerzális színezőkoncentrátummal (csak LW-Oxyd típusok) színezhető.

Száradási idő:
Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület) a száradási idő kb. 8 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

Fogyasztás

1 liter elegendő kb. 6 m²-re egy rétegben – az aljzat állapotától függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelvitel segítségével kell meghatározni a felületen.

Tárolás

A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

Megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó. A nem festendő felületeket (pl. üveg, fa stb.) védje a fröccsenésektől. A mész-ásványi festék problémamentesen átfesthető ugyanazzal az anyaggal. Más festékanyagok használata előtt a mész-ásványi festéket le kell mosni vagy le kell kefélni.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon találja meg.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.