



## Mész-ásványi festék

### Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.068502401 / EAN 4007955685128

10l / Tételszám.068503401 / EAN 4007955685135



Használatra kész, fehér mészhidrát alapú ásványi festék, kopásálló beltéri festéshez. A festékréteg kiegyenlítő hatást gyakorol a beltéri levegő nedvességtartalmára, és így elősegíti a kellemes beltéri klímát. Alkalmazható ásványi alapfelületeken (pl. gipsz-, mész-, cement- és agyagvakolat, téglafal és beton), gipszkarton- és gipszrostlemezeken, ásványi festőszöveteken és hasonló alapfelületeken. Matt, nedvszívó diszperziós alapfelületeken is alkalmazható.

- finom, ásványi jellegű bevonat, magas fehérségfokkal
- jó fedőképesség – 2. fedőképességi osztály
- H<sub>10</sub>-2. osztályú kontrasztarány a DIN EN 13300 szabvány szerint, 6 m<sup>2</sup>/l-es fedőképesség mellett
- magas lúgosságnak köszönhetően penészgátló
- nedvességszabályozó és lélegző
- tartósítószeres és lágyítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes

### Alkalmazási terület

Használatra kész, mészalapú festék kopásálló beltéri festéshez. Nedvességszabályozó, kiváló vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik, ideális vakolatra, betonra, gipszkartonra és hasonló aljzatokra.

### Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie. A régi festékrétegeket, a ragasztófestékeket és a laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázódó felületeket proMineral alapozóval kell előkezdeni.

### Feldolgozás

A mész-ásványi festéket használat előtt alaposan keverje át, majd ecsettel, széles ecsettel vagy hengerrel vigye fel. Szükség esetén az első réteg teljes kiszáradása után vigyen fel egy második réteget. Ne alkalmazza +5 °C alatti alapfelületi és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

#### Színezés:

Színes festéshez a mész-ásványi festék legfeljebb 3 %-os univerzális színezőkoncentráttal (csak LW-Oxyd típusok) színezhető.

#### Száradási idő:

Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület) a száradási idő kb. 8 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

### Fogyasztás

1 liter elegendő kb. 6 m<sup>2</sup>-re egy rétegben – az aljzat állapotától függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelvitel segítségével kell meghatározni a felületen.

### Tárolás

A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

## **Megjegyzések**

Gyermekektől elzárva tartandó. A nem festendő felületeket (pl. üveg, fa stb.) védje a fröccsenésektől. A mész-ásványi festék problémamentesen átfesthető ugyanazzal az anyaggal. Más festékanyagok használata előtt a mész-ásványi festéket le kell mosni vagy le kell kefélni.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com) oldalon találja meg.

### **Hint:**

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.