Mészkéreges vakolat

Műszaki tájékoztató

8kg / Cikkszám 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Cikkszám 121305401 / EAN 4007955121336



Használatra kész, fehér finomvakolat belső fal- és mennyezeti felületekhez. A hengerelhető vakolat kiegyenlítő hatást gyakorol a beltéri levegő nedvességtartalmára, és így elősegíti a kellemes beltéri klímát. Alkalmazható ásványi alapfelületeken (pl. gipsz-, mész-, cement- és agyagvakolat, téglafal és beton), gipszkarton- és gipszrostlemezeken, ásványi festőszöveteken és hasonló alapfelületeken. Matt, nedvszívó diszperziós alapfelületeken is alkalmazható.

- finom szerkezet – szemcseméret 0,5 mm
- könnyen felvihető hengerrel vagy ecsettel
- különösen légáteresztő és nedvességszabályozó
- magas lúgosságnak köszönhetően penészgátló
- tartósítószerek és lágyítók nélkül
- állati eredetű összetevőktől mentes

Alkalmazási terület

Használatra kész, finom szemcsés vakolat belső falakra és mennyezetekre. Nedvességszabályozó és vízgőzdiffúziós tulajdonságú. Alkalmazható ásványi alapfelületeken, gipszkarton- és gipszrostlemezeken, ásványi festőszöveteken és hasonló felületeken. Matt, nedvszívó diszperziós alapfelületeken is alkalmazható.

Előkészítés

Az aljzatnak lúgálló, száraz, tiszta és teherbíró állapotúnak kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket, ragasztófestékeket és laza vakolatrészeket el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázó felületeket proMineral alapozóval kell előkezdeni.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át a mész-hengerelt vakolatot, majd hengerrel, ecsettel vagy felületi ecsettel vigye fel, és közben tetszés szerint alakítson ki kreatív textúrát. Világos, egyenletes alapfelületek esetén gyakran elegendő egy réteg felvitele. Ez finom vakolattextúrát eredményez. Erősebb textúra elérése érdekében a teljes kiszáradás után fel kell vinni egy második réteget. Ebben az esetben az alapréteg legfeljebb 10 % vízzel hígítható. A fedőréteget hígítatlanul kell felvinni, miután az első réteg teljesen megszáradt. Ne alkalmazzuk +5 °C alatti alapfelületi és szobahőmérsékleten. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.

Színezés:
Színes bevonatokhoz a mész-hengerelt vakolat legfeljebb 4 %-os univerzális színezőkoncentrátummal (csak LW-Oxyd típusok) színezhető.

Felülfesthetőség:
A mész-hengerelt vakolat záróbevonatként alkalmas, de felül is festhető. Ehhez pl. a proMineral mész-ásványi festék ajánlott.

Száradási idő:
Normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat) a száradási idő kb. 24 óra. Kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő meghosszabbodhat.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Fogyasztás
1 kg elegendő kb. 2,5 m²-re egy rétegben – az aljzat állapotától függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelvitel segítségével kell meghatározni a felületen.

Tárolás
A tartályokat jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített tartályokat adja át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani.

Megjegyzések
Gyermekektől elzárva tartandó. A festeni nem kívánt felületeket (pl. üveg, fa stb.) óvja a fröccsenésektől.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapok a www.pro-mineral.com weboldalunkon érhetők el.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kategória: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.