# Bianco interno

Scheda tecnica

5l / Codice articolo 066502401 / EAN 4007955665120
10l / Codice articolo 066503401 / EAN 4007955665137




Per la verniciatura di pareti e soffitti in ambienti interni. Per supporti minerali (come intonaci a calce e cementizi, muratura e calcestruzzo), nonché carta da parati ruvida, tessuto minerale per verniciatura, pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso e supporti simili. Grazie alla sua struttura microcristallina, la pittura presenta un'elevata capacità di diffusione del vapore acqueo, contribuendo così a creare un clima interno piacevole.

- per vernici bianche con finitura opaca satinata
- senza conservanti e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale
- Rapporto di contrasto: classe $H_{10}$-2 con una resa di 6 m²/l
- Resistenza all'abrasione a umido: Classe R 3 secondo la norma DIN EN 13300
- Grado di lucentezza: G4 opaco
- Granulometria massima: S1 fine

## Area di applicazione

Pittura per interni traspirante, indicata per pareti e soffitti. Ideale su supporti minerali, carta da parati ruvida e cartongesso.

## Preparazione

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito e resistente. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti, le pitture a colla e le parti di intonaco distaccate. Trattare preventivamente le superfici fortemente assorbenti, sabbiose e che presentano efflorescenze con il primer proMineral.

## Elaborazione

Mescolare bene la vernice bianca per interni prima dell'uso e applicarla con pennello, rullo o un atomizzatore adatto. Se necessario, applicare due mani. In questo caso, la mano di fondo può essere diluita con acqua in misura massima del 5%. La mano di finitura va applicata non diluita dopo la completa essiccazione della prima mano. Non applicare se la temperatura del supporto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tonalizzazione:
Per le pitture colorate, il bianco per interni può essere tonalizzato con concentrati universali per tonalizzazione (solo tipi LW-Oxyd) in misura massima del 3% oppure con i colori colorati proMineral.

Tempo di essiccazione:
In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di circa 6-12 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

## Consumo

1 l è sufficiente per circa 6–8 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

## Immagazzinamento
Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

## Note
Conservare fuori dalla portata dei bambini. A causa dell’elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 0,5 g/l.



decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.