Colore variegato

Scheda tecnica



750ml / Codice articolo 104703401 / EAN 4007955104735 (Vite selvatica)
750ml / Codice articolo 105003401 / EAN 4007955105008 (Notte tranquilla)
750ml / Codice articolo 105103401 / EAN 4007955105138 (Orizzonte luminoso)
750ml / Codice articolo 104903401 / EAN 4007955104933 (Felce fresca)
750ml / Codice articolo 104503401 / EAN 4007955104537 (Sabbia calda del deserto)

Pittura minerale colorata a base di silicati per la decorazione di pareti e soffitti. Adatta per la miscelazione con quasi tutti i prodotti proMineral* o per la decorazione in tinta unita. Per una varietà cromatica ancora maggiore, le cinque tonalità sono miscelabili tra loro.

- brillantezza dei colori davvero intensa
- buona miscelabilità
- altamente traspirante e permeabile al vapore acqueo
- senza conservanti né plastificanti
- Resistenza all'abrasione a umido, classe R 2 secondo la norma DIN EN 13300
- Grado di lucentezza: opaco (G3 secondo la norma DIN EN 13300)

Area di applicazione

Pittura minerale al silicato colorata per pareti e soffitti. Da miscelare per ottenere tonalità personalizzate o da utilizzare tal quale. Le tonalità sono miscelabili tra loro.

Preparazione

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito e resistente. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti, le pitture a colla e le parti di intonaco distaccate. Trattare preventivamente le superfici fortemente assorbenti, sabbiose e che presentano efflorescenze con il primer proMineral.

Elaborazione

A seconda della tonalità desiderata, la pittura colorata può essere utilizzata tal quale, decolorata o miscelata con un’altra tonalità. Mescolare bene la pittura prima dell’uso e applicarla con pennello, rullo o un’apposita pistola a spruzzo. Se si utilizzano lotti diversi della stessa tonalità, mescolarli tra loro prima dell’applicazione. A seconda della vernice da colorare e delle caratteristiche del supporto, sono possibili tolleranze di tonalità. Per il lotto e la tonalità, vedere il coperchio. Non applicare a temperature del supporto e dell’ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tempo di essiccazione:
In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di circa 6-12 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

Consumo

750 ml sono sufficienti per circa 4 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nel terreno o nei corsi d’acqua. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Se non aperto e se conservato correttamente, il prodotto ha una durata di conservazione fino a 60 mesi dalla data di produzione.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

* La pittura colorata non è adatta alla miscelazione con la pittura minerale a base di calce proMineral, l’intonaco a rullo a base di calce proMineral e il primer proMineral.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. A causa dell’elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.