Intonaco a base di argilla

Scheda tecnica

7kg / Codice articolo 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Codice articolo 066005401 / EAN 4007955660156



Intonaco a spalmata di colore bianco caldo, a grana fine, per pareti e soffitti in ambienti interni. Ha un effetto equilibrante sul livello di umidità dell'aria interna, contribuendo così a creare un clima piacevole all'interno degli ambienti. Applicabile su supporti minerali (come intonaci a base di gesso, calce, cemento e argilla, muratura e calcestruzzo), pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso, nonché su mani di pittura a dispersione e minerale ben aderenti e assorbenti.

- struttura fine – granulometria 0,5 mm
- facile applicazione con rullo o pennello
- particolarmente traspirante
- regolatore di umidità
- permeabile al vapore acqueo
- senza conservanti e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale

Area di applicazione

Intonaco a spalmare bianco caldo a grana fine per pareti e soffitti interni. Regola il clima interno, ideale su intonaco, calcestruzzo, cartongesso e pitture minerali.

Preparazione

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, resistente e leggermente assorbente. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti, le pitture a colla e le parti di intonaco distaccate. Trattare preventivamente le superfici fortemente assorbenti, sabbiose e che presentano efflorescenze con il primer proMineral.

Elaborazione

Mescolare bene l'intonaco a base di argilla prima dell'uso e applicarlo con rullo, pennello o spatola, creando una texture creativa a piacere. Su sottofondi chiari e uniformi è spesso sufficiente una sola mano. In questo caso si ottiene una struttura fine dell'intonaco. Per ottenere una struttura più marcata, applicare un'altra mano dopo che la prima si è asciugata completamente. Anche in presenza di sottofondi molto scuri o irregolari è consigliabile applicare una seconda mano. In questo caso, la mano di fondo può essere diluita con acqua in misura non superiore al 10%. La mano di finitura va applicata non diluita dopo la completa essiccazione della prima mano. Non applicare se la temperatura del supporto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tonalizzazione:
Per le finiture colorate, l'intonaco a base di argilla può essere colorato con un massimo del 4% di concentrati universali per la colorazione (solo tipi LW-Oxyd) o con i colori colorati proMineral.

Tempo di essiccazione:
In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di circa 24 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

Sovraverniciabilità:
L'intonaco a base di argilla è adatto come rivestimento finale, ma può anche essere sovraverniciato. A tal fine si consiglia,

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

ad esempio, la pittura all’argilla proMineral.

Consumo
1 kg è sufficiente per circa 2,5 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento
Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

Note
Conservare fuori dalla portata dei bambini. A causa dell’elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.