Intonaco a rullo a base di calce

Scheda tecnica

8kg / Codice articolo 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Codice articolo 121305401 / EAN 4007955121336



Intonaco bianco a finitura fine, pronto all'uso, per pareti e soffitti in ambienti interni. L'intonaco applicabile a rullo ha un effetto equilibrante sul livello di umidità dell'aria interna, contribuendo così a creare un clima piacevole negli ambienti. Applicabile su supporti minerali (come intonaci a base di gesso, calce, cemento e argilla, muratura e calcestruzzo), pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso, intonaci minerali su tessuto non tessuto e supporti simili. Applicabile anche su supporti a dispersione opachi e assorbenti.

- struttura fine – granulometria 0,5 mm
- facile applicazione con rullo o pennello
- particolarmente traspirante e in grado di regolare l'umidità
- resistente alla muffa grazie all'elevata alcalinità
- senza conservanti e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale

Area di applicazione

Intonaco a finitura fine pronto all'uso per pareti e soffitti in ambienti interni. Regola l'umidità e permette la diffusione del vapore acqueo. Applicabile su sottofondi minerali, pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso, intonaci minerali su tessuto non tessuto e simili. Applicabile anche su sottofondi opachi e assorbenti a base di dispersione.

Preparazione

Il sottofondo deve essere resistente agli alcali, asciutto, pulito e solido. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti, le pitture a colla e le parti di intonaco distaccate. Trattare preventivamente le superfici fortemente assorbenti, sabbiose e che presentano efflorescenze con il primer proMineral.

Elaborazione

Mescolare bene l'intonaco a rullo a base di calce prima dell'uso e applicarlo con rullo, pennello o spatola, creando la texture desiderata a proprio piacimento. Su sottofondi chiari e uniformi è spesso sufficiente una sola mano. In questo caso si ottiene una struttura fine dell'intonaco. Per ottenere una struttura più marcata, applicare una seconda mano dopo la completa essiccazione. In questo caso, la mano di fondo può essere diluita con acqua fino al 10% al massimo. La mano di finitura va applicata non diluita dopo la completa essiccazione della prima mano. Non applicare se la temperatura del sottofondo e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tonalizzazione:
Per le applicazioni colorate, l'intonaco a rullo a base di calce può essere tonalizzato con concentrati universali per tonalizzazione (solo tipi LW-Oxyd) in misura massima del 4%.

Sovraverniciabilità:
L'intonaco a rullo a base di calce è adatto come rivestimento finale, ma può anche essere sovraverniciato. A tal fine si consiglia, ad esempio, la pittura minerale a base di calce proMineral.

Tempo di essiccazione:
In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

circa 24 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

Consumo
1 kg è sufficiente per circa 2,5 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento
Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

Note
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dalle spruzzi le superfici su cui non si deve applicare il prodotto (ad es. vetro, legno e simili).

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.