



Intonaco minerale a grana fine

Scheda tecnica

8kg / Articolo n.060502401 / EAN 4007955605126

15kg / Articolo n.060503401 / EAN 4007955605133



Intonaco fine a base di silicati per finiture strutturate in ambienti interni. L'intonaco fine minerale ha un effetto equilibrante sul livello di umidità dell'aria interna, contribuendo così a creare un clima interno piacevole. Applicabile su sottofondi minerali (come intonaci a base di gesso, calce, cemento e argilla, muratura e calcestruzzo), pannelli in cartongesso e pannelli per costruzioni a secco, nonché su sottofondi opachi e assorbenti a base di dispersione.

- struttura fine dell'intonaco (granulometria 0,5 mm)
- facile applicazione con rullo o pennello
- bianco coprente
- traspirante e che regola l'umidità
- permeabile al vapore acqueo
- senza conservanti e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale

Area di applicazione

Intonaco fine a base di silicati per finiture interne strutturate. Ideale su sottofondi minerali, pannelli in cartongesso e pannelli per costruzioni a secco. Applicabile anche su pitture a dispersione opache e assorbenti.

Preparazione

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, resistente, pulito e privo di agenti distaccanti. Rimuovere le vecchie pitture non ben aderenti, le pitture a colla e le parti di intonaco distaccate. Trattare preventivamente i sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e che presentano efflorescenze con il primer proMineral.

Elaborazione

Mescolare bene l'intonaco minerale fine prima dell'uso e applicarlo con rullo, spazzola o pennello. Non applicare se la temperatura del supporto e dell'ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tonalizzazione:

Per le finiture colorate, l'intonaco minerale fine può essere tonalizzato con un massimo del 5% di concentrati di colorazione universali (solo tipi LW-Oxyd) o con i colori proMineral.

Sovraverniciabilità:

L'intonaco minerale fine è adatto come rivestimento decorativo finale, ma può anche essere sovraverniciato. A tal fine si consiglia, ad esempio, proMineral Bianco per interni.

Tempo di essiccazione:

In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di circa 8 - 12 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

Consumo

1 kg è sufficiente per circa 1,8 - 2,5 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del sottofondo. Determinare il

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d'acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

Note

Conservare fuori dalla portata dei bambini. A causa dell'elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.