Pittura minerale a base di calce

Scheda tecnica

5l / Codice articolo 068502401 / EAN 4007955685128
10l / Codice articolo 068503401 / EAN 4007955685135



Pittura minerale pronta all’uso a base di calce idrata bianca per rivestimenti interni resistenti allo sfregamento. La pittura ha un effetto equilibrante sul contenuto di umidità dell’aria interna, contribuendo così a creare un clima interno piacevole. Applicabile su supporti minerali (come intonaci a base di gesso, calce, cemento e argilla, muratura e calcestruzzo), pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso, teli minerali per pittura e supporti simili. Applicabile anche su supporti a dispersione opachi e assorbenti.

- delicata sfumatura minerale con elevato grado di bianco
- buon potere coprente – Classe di copertura 2
- Rapporto di contrasto classe H_{10} 2 secondo la norma DIN EN 13300 a 6 m²/l
- resistente alla muffa grazie all'elevata alcalinità
- regola l'umidità e lascia traspirare la pelle
- senza conservanti e senza plastificanti
- privo di ingredienti di origine animale

Area di applicazione

Pittura a base di calce pronta all’uso per finiture interne resistenti allo strofinamento. Regola l’umidità, presenta un’elevata capacità di diffusione del vapore acqueo ed è ideale su intonaco, calcestruzzo, cartongesso e supporti simili.

Preparazione

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito e resistente. Rimuovere vecchie mani di vernice, pitture a colla e parti di intonaco distaccate. Trattare preventivamente le superfici fortemente assorbenti, sabbiose e che presentano efflorescenze con il primer proMineral.

Elaborazione

Mescolare bene la pittura minerale a calce prima dell’uso e applicarla con pennello, pennello da muratore o rullo. Se necessario, dopo la completa essiccazione della prima mano, applicare una seconda mano. Non applicare se la temperatura del supporto e dell’ambiente è inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tonalizzazione:
Per le pitture colorate, la pittura minerale a base di calce può essere tonalizzata con concentrati universali per tonalizzazione (solo tipi LW-Oxyd) in misura massima del 3%.

Tempo di essiccazione:
In condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente) il tempo di essiccazione è di circa 8 ore. In condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità) il tempo di essiccazione può prolungarsi.

Consumo

1 l è sufficiente per circa 6 m² con una sola mano, a seconda delle caratteristiche del sottofondo. Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Immagazzinamento
Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno. Destinare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di prodotto essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere.

Note
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dalle schizzi le superfici su cui non si deve applicare il prodotto (ad es. vetro, legno e simili). La pittura minerale a base di calce può essere ricoperta senza problemi con lo stesso materiale. Prima di utilizzare altri prodotti vernicianti, la pittura minerale a base di calce deve essere rimossa con acqua o spazzolata via.

Per le informazioni relative alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefono +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.