Balta vidinė pusė

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės kodas 066502401 / EAN 4007955665120
10l / Prekės kodas 066503401 / EAN 4007955665137



Skirta vidaus sienų ir lubų dažymui. Tinka mineraliniams pagrindams (tokie kaip kalkių ir cemento tinkas, mūrinės sienos ir betonas), taip pat šiurkščios tekstūros tapetams, mineraliniams dažymo neaustiniams audiniams, gipso kartono ir gipso pluošto plokštėms bei panašiems pagrindams. Dėl savo mikrokristalinės struktūros dažai pasižymi dideliu vandens garų difuzijos gebėjimu ir taip prisideda prie malonaus patalpų klimato.

- skirta baltoms, audinio matinio paviršiaus dangoms
- be konservantų ir be minkštiklių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių
- Kontrasto santykis: H_{10}-2 klasė, kai išeiga yra 6 m²/l
- Atsparumas drėgnam trinimui: R-klasė 3 pagal DIN EN 13300
- Blizgumo laipsnis: G4 – matinis
- maks. grūdelių dydis: S1 – smulkus

Taikymo sritis

Difuzijai atvirų savybių vidaus dažai, skirti sienų ir lubų dažymui. Idealiai tinka mineraliniams pagrindams, šiurkščioms tapetoms ir gipso kartonui.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius, klijinius dažus ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius paviršius iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite „Innenweiß“ ir užtepkite teptuku, voleliu arba tinkamu purkštuvu. Jei reikia, užtepkite du sluoksnius. Pagrindinį sluoksnį galima praskiesti ne daugiau kaip 5 % vandens. Viršutinis sluoksnis dengiamas neskiestas, kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžius. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Atspalvių parinkimas:
Spalvotam dažymui vidaus baltą dažą galima atspalvinti ne daugiau kaip 3 % universalių atspalvių koncentratų (tik LW-Oxyd tipų) arba „proMineral“ spalvotais dažais.

Džiūvimo laikas:
Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 6–12 valandų. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas), džiūvimo laikas gali pailgėti.

Vartojimas

1 l pakanka apytikriai 6–8 m² plotui, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslią sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Saugykla
Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.pro-mineral.com.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 0,5 g/l.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.