Gruntas

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės kodas 066302401 / EAN 4007955663126



Mineralinis gruntas. „proMineral“ gruntas sukuria tvirtą ir tolygiai sugeriantį pagrindą, kuris idealiai tinka tolesniam dažymui „proMineral“ produktais. Tinka naudoti ant mineralinių paviršių (pavyzdžiui, gipso, kalkių ir cemento tinkų, mūro ir betono), taip pat ant gipso kartono ir gipso pluošto plokščių bei panašių paviršių patalpose. Išdžiūvęs tampa skaidrus.

- ideali bazė kalkiniams, moliniams ir silikatiniams gaminiams
- sustiprina smėlingus ir kreidinius pagrindus
- reguliuoja sugeriamumą
- paruoštas naudoti
- praleidžiantis vandens garus
- be konservantų ir be minkštiklių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių

Taikymo sritis

Mineralinis gruntas, skirtas naudoti patalpose. Sudaro tvirtą, tolygiai sugeriančią pagrindą „proMineral“ dažams ir išdžiūvęs tampa skaidrus.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir be riebalų. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Prieš naudojimą paviršius, kurių nereikia gruntuoti, uždenkite plėvele.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gruntą išmaišykite ir neskiestą užtepkite ant pagrindo teptuku arba šepečiu. Stenkitės, kad lašai nepatektų ant stiklo, aliuminio, keramikos, marmuro ir panašių medžiagų. Atsitiktinius purslus nedelsiant nuplaukite vandeniu. Tolimesnius darbus atlikite tik tada, kai gruntas visiškai išdžius. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu. Nemaišykite su kitais produktais.

Džiūvimo laikas:
Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 4 valandas. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas), džiūvimo laikas gali pailgėti.

Vartojimas

1 l pakanka apytikriai 6–8 m² plotui, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslią sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Talpyklas laikykite gerai uždarytas, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas.

Pastabos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.pro-mineral.com.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat. A/h, Wb) = 30 g/l (2010 m.). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.