



## Kalkių ir mineralų dažai

### Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.068502401 / EAN 4007955685128  
10l / Prekės Nr.068503401 / EAN 4007955685135



Paruošta naudoti mineralinė dažų masė, pagaminta iš baltojo kalcio hidrato, skirta atspariems valymui vidaus dažymui. Dažai išlygina drėgmės kiekį patalpos ore ir taip padeda sukurti malonią patalpos aplinką. Tinka naudoti ant mineralinių paviršių (pavyzdžiui, gipso, kalkių, cemento ir molio tinkų, mūro ir betono), gipso kartono ir gipso pluošto plokščių, mineralinių dažymo neaustinių audinių ir panašių paviršių. Taip pat tinka naudoti ant matinių, sugeriančių dispersinių paviršių.

- subtilus mineralinis atspalvis su aukštu baltumo laipsniu
- geras dengiamumas – 2 klasės dengiamumas
- Kontrasto santykis H<sub>10</sub>-2 klasė pagal DIN EN 13300, esant 6 m<sup>2</sup>/l
- apsaugo nuo pelėsių dėl aukšto šarmingumo
- reguliuoja drėgmę ir leidžia odai kvėpuoti
- be konservantų ir be minkštiklių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių

### Taikymo sritis

Paruošta naudoti kalkinė dažų masė, skirta valymui atspariems vidaus dažymams. Reguliuoja drėgmę, pasižymi aukštu vandens garų pralaidumu, idealiai tinka tinkui, betonui, gipso kartonui ir panašioms paviršiams.

### Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Pašalinkite senus dažų sluoksnius, klajinius dažus ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius paviršius iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

### Apdorojimas

Prieš naudojimą kalkines mineralines dažus gerai išmaišykite ir užtepkite teptuku, plokščiu teptuku arba voleliu. Jei reikia, kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžius, užtepkite antrąjį sluoksnį. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Atspalvių suteikimas:

Spalvotam dažymui kalkių-mineraliniai dažai gali būti atspalvinti ne daugiau kaip 3 % universalių atspalvių koncentratų (tik LW-Oxyd tipų).

Džiūvimo laikas:

Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 8 valandas. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas), džiūvimo laikas gali pailgėti.

### Vartojimas

1 l pakanka apytiksliai 6 m<sup>2</sup> paviršiaus, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslią sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

### Saugykla

Tarpą laikykite gerai uždarytą vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintus tarpus. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas.

## **Pastabos**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Apsaugokite paviršius, kuriuos neketinate dažyti (pvz., stiklą, medį ir pan.), nuo dažų pusrų. Kalkinės mineralinės dažus galima be problemų perdažyti ta pačia medžiaga. Prieš naudojant kitas dažymo medžiagas, kalkinius mineralinius dažus reikia nuplauti arba nušveisti.

Informaciją apie saugą rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

### **Užuomina:**

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.