Kalkinis ritininis tinkas

Techninės informacijos lapas

8kg / Prekės kodas 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Prekės kodas 121305401 / EAN 4007955121336



Paruoštas naudoti, baltas smulkiagrūdis tinkas, skirtas vidaus sienų ir lubų paviršiams. Šis voleliu dengiamas tinkas išlygina drėgmės kiekį patalpos ore ir taip padeda sukurti malonią patalpos aplinką. Tinka naudoti ant mineralinių pagrindų (pavyzdžiui, gipso, kalkių, cemento ir molio tinkų, mūro ir betono), gipso kartono ir gipso pluošto plokščių, mineralinių dažymo velių ir panašių pagrindų. Taip pat tinka naudoti ant matinių, sugeriančių dispersinių pagrindų.

- smulki struktūra – grūdelių dydis 0,5 mm
- lengvai dengiama voleliu arba teptuku
- ypač gerai praleidžia orą ir reguliuoja drėgmę
- apsaugo nuo pelėsių dėl aukšto šarmingumo
- be konservantų ir be minkštiklių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių

Taikymo sritis

Paruoštas naudoti smulkiagrūdis tinkas, skirtas vidaus sienoms ir luboms. Reguliuoja drėgmę ir praleidžia vandens garus. Tinka naudoti ant mineralinių paviršių, gipso kartono ir gipso pluošto plokščių, mineralinių dažymo velių ir pan. Taip pat tinka naudoti ant matinių, sugeriančių dispersinių paviršių.

Paruošimas

Pagrindas turi būti atsparus šarmams, sausas, švarus ir tvirtas. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius, klijinius dažus ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius paviršius iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite kalkinį tinką, skirtą dengimui voleliu, ir užtepkite jį voleliu, teptuku arba plokščiu teptuku, tuo pačiu pagal pageidavimą kūrybiškai suformuodami tekstūrą. Ant šviesių, lygaus paviršiaus pagrindų dažniausiai pakanka vieno sluoksnio. Tokiu atveju susidaro smulki tinkavimo tekstūra. Norint gauti ryškesnę tekstūrą, po visiško išdžiūvimo užtepkite antrą sluoksnį. Šiuo atveju pagrindinį sluoksnį galima praskiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Viršutinis sluoksnis užtepamas neskiestas, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžius. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Atspalvių suteikimas:
Spalvotam dažymui kalkinis tinkas, dengiamas voleliu, gali būti atspalvintas ne daugiau kaip 4 % universalių atspalvių koncentratų (tik LW-Oxyd tipų).

Dažymo galimybės:
Kalkinis volelinis tinkas tinka kaip galutinis sluoksnis, tačiau jį taip pat galima perdažyti. Tam rekomenduojama, pvz., „proMineral“ kalkinė mineralinė dažų danga.

Džiūvimo laikas:
Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 24 valandas. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas), džiūvimo laikas gali pailgėti.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Vartojimas
1 kg pakanka apytiksliai 2,5 m² paviršiaus, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslią sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla
Tarasą reikia laikyti gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne šaltyje. Neleiskite medžiagos patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas tarasas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas.

Pastabos
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Apsaugokite paviršius, ant kurių nebus dažoma (pvz., stiklą, medį ir pan.), nuo purslų.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.pro-mineral.com.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

„decotric GmbH“ ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefonas +49 (0)55 41-70 03 02 ■ El. paštas info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.