



Mineralinis plonas tinkas

Techninės informacijos lapas

8kg / Prekės Nr.060502401 / EAN 4007955605126

15kg / Prekės Nr.060503401 / EAN 4007955605133



Silikatinis plonas tinkas, skirtas tekstūruotam dažymui patalpose. Mineralinis plonas tinkas subalansuoja drėgmės kiekį patalpos ore ir taip padeda užtikrinti malonią patalpos aplinką. Tinka naudoti ant mineralinių pagrindų (pavyzdžiui, gipso, kalkių, cemento ir molio tinkų, mūro ir betono), gipso kartono ir sausos statybos plokščių, taip pat ant matinių, sugeriančių dispersinių pagrindų.

- smulki tinkavimo tekstūra (grūdėtumas 0,5 mm)
- lengvai dengiama voleliu arba teptuku
- balta, dengianti
- praleidžia orą ir reguliuoja drėgmę
- praleidžiantis vandens garus
- be konservantų ir be minkštiklių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių

Taikymo sritis

Silikatinis plonas tinkas, skirtas tekstūruotiems vidaus paviršiams. Idealiai tinka mineraliniams pagrindams, gipso kartono ir sausos statybos plokštėms. Taip pat tinka naudoti ant matinių, sugeriančių dispersinių dažų sluoksnių.

Paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, pakankamai tvirtas, švarus ir be atskyrimo medžiagų. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius, klijinius dažus ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą mineralinį ploną tinką gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, šepėčiu arba teptuku. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Atspalvių suteikimas:

Spalvotam dažymui mineralinis plonas tinkas gali būti atspalvintas ne daugiau kaip 5 % universalių atspalvių koncentratų (tik LW-Oxyd tipų) arba „proMineral“ spalvotais dažais.

Dažymo galimybės:

Mineralinis plonas tinkas tinka kaip dekoratyvinis baigiamasis sluoksnis, tačiau jį taip pat galima perdažyti. Tam rekomenduojama, pvz., „proMineral“ balta vidaus dažų spalva.

Džiūvimo laikas:

Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 8–12 valandų. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas) džiūvimo laikas gali pailgėti.

Vartojimas

1 kg pakanka apytikriai 1,8–2,5 m² paviršiaus, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tiksliai

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Talpyklas laikykite gerai uždarytas, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas.

Pastabos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje www.pro-mineral.com.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC kiekis šiame produkte – ne daugiau kaip 1 g/l.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.