



Molinė dažų spalva

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.066602401 / EAN 4007955666127
10l / Prekės Nr.066603401 / EAN 4007955666134



Šiltos baltos spalvos vidaus dažai, skirti sienų ir lubų dažymui ant mineralinių paviršių (pavyzdžiui, molio, gipso, kalkių ir cemento tinkų, mūro ir betono), šerpetuoto popieriaus, mineralinio dažymo veltinio, tvirtai prilipusių ir sugeriančių dispersinių bei mineralinių dažų sluoksnių, gipso kartono ir gipso pluošto plokščių bei panašių paviršių. Subalansuoja drėgmės kiekį patalpos ore ir taip prisideda prie malonaus patalpos klimato.

- gerai dengia
- reguliuoja drėgmę ir leidžia odai kvėpuoti
- lengvai dengiamas voleliu arba teptuku
- praleidžiantis vandens garus
- be tirpiklių ir be plastifikatorių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių
- Kontrasto santykis: H₁₀-2 klasė, kai išeiga yra 7 m²/l
- Atsparumas drėgnam trinimui: R 4 klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgumo laipsnis: G3 matinis
- Maks. grūdelių dydis: S1 (smulkus)

Taikymo sritis

Šilta balta vidaus dažų spalva, skirta sienoms ir luboms. Reguliuoja drėgmę, idealiai tinka mineraliniams pagrindams, popieriniam tapetui ir gipso kartonui.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius, klijinius dažus ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius paviršius iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą molio dažus gerai išmaišykite ir užtepkite teptuku, voleliu arba tinkamu purkštuvu. Jei reikia, užtepkite du sluoksnius. Pagrindinį sluoksnį galima praskiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Viršutinis sluoksnis dengiamas neskiestas, kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžiū. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Atspalvių parinkimas:

Spalvotam dažymui molio dažus galima atspalvinti ne daugiau kaip 4 % universalių atspalvių koncentratų (tik „LW-Oxyd“ tipų) arba „proMineral“ spalvotais dažais.

Džiūvimo laikas:

Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 6–12 valandų. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas), džiūvimo laikas gali pailgėti.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Vartojimas

1 l pakanka apytikriai 6–8 m² paviršiaus, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslią sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Talpyklas laikykite gerai uždarytas, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas.

Pastabos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualią saugos duomenų lapų versiją galite rasti mūsų svetainėje www.pro-mineral.com.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010 m.). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 0,5 g/l.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.