



## Molinis tinkuojamasis tinkas

### Techninės informacijos lapas

7kg / Prekės Nr.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Prekės Nr.066005401 / EAN 4007955660156



Šiltos baltos spalvos, smulkiagrūdis tinkas, skirtas vidaus patalpų sienų ir lubų paviršiams. Reguliuoja drėgmės kiekį patalpos ore ir taip padeda sukurti malonią patalpos aplinką. Tinka naudoti ant mineralinių pagrindų (pavyzdžiui, gipso, kalkių, cemento ir molio tinkų, mūro ir betono), gipso kartono ir gipso pluošto plokščių, taip pat tvirtai prilipusių ir sugeriančių dispersinių bei mineralinių dažų sluoksnių.

- smulki struktūra – grūdelių dydis 0,5 mm
- lengvai dengiama voleliu arba teptuku
- ypač gerai praleidžia orą
- drėgmę reguliuojantis
- praleidžiantis vandens garus
- be konservantų ir be minkštiklių
- be gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių

### Taikymo sritis

Šiltos baltos spalvos, smulkiagrūdis tinkas, skirtas vidaus sienoms ir luboms. Reguliuoja patalpos klimatą, idealiai tinka ant tinko, betono, gipso kartono ir mineralinių dažų.

### Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas ir šiek tiek sugeriantis. Pašalinkite silpnai prilipusius senus dažų sluoksnius, klizinius dažus ir atsipalaidavusias tinkavimo dalis. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius paviršius iš anksto apdorokite „proMineral“ gruntu.

### Apdorojimas

Prieš naudojimą molinį tinkuojamąjį skiedinį gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, teptuku arba plokščiu teptuku, tuo pačiu pagal pageidavimą kūrybiškai suformuodami tekstūrą. Ant šviesių, vienodų paviršių dažniausiai pakanka vieno sluoksnio. Tokiu atveju susidaro subtili tinkavimo tekstūra. Norint gauti ryškesnę tekstūrą, po pirmojo sluoksnio visiško išdžiūvimo užtepkite dar vieną sluoksnį. Antrą sluoksnį taip pat reikėtų užtepti ant labai tamsių arba nevienodų paviršių. Šiuo atveju pagrindinį sluoksnį galima praskiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Viršutinis sluoksnis dengiamas neskiestas, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžiūna. Nenaudokite, jei pagrindo ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

#### Atspalvių parinkimas:

Spalvotam dažymui molio tinką galima tonuoti ne daugiau kaip 4 % universalių tonavimo koncentratų (tik LW-Oxyd tipų) arba „proMineral“ spalvotais dažais.

#### Džiūvimo laikas:

Įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas) džiūvimo laikas yra apie 24 valandas. Esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas), džiūvimo laikas gali pailgėti.

#### Dažymo galimybės:

Molinis tinkas tinka kaip galutinis sluoksnis, tačiau jį taip pat galima perdažyti. Tam rekomenduojama, pvz., „proMineral“

#### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

molio dažai.

### **Vartojimas**

1 kg pakanka apytiksliai 2,5 m<sup>2</sup> paviršiaus, jei dažoma vienu sluoksniu – priklausomai nuo pagrindo savybių. Tikslią sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

### **Saugykla**

Talpyklas laikykite gerai uždarytas, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas.

### **Pastabos**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

#### **Užuomina:**

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.