Krāsaina krāsa

Tehniskās informācijas lapa



750ml / Preces numurs 104703401 / EAN 4007955104735 (Mežvīns)
750ml / Preces numurs 105003401 / EAN 4007955105008 (Mierīga nakts)
750ml / Preces numurs 105103401 / EAN 4007955105138 (Gaišais horizons)
750ml / Preces numurs 104903401 / EAN 4007955104933 (Svaiga paparde)
750ml / Preces numurs 104503401 / EAN 4007955104537 (Silta tuksneša smilts)

Silikātu bāzes minerāla krāsa sienu un griestu virsmu apdarei. Piemērota gandrīz visu proMineral produktu* tonēšanai vai apdarei vienkrāsainā tonī. Lai iegūtu vēl plašāku krāsu klāstu, šos piecus toņus var arī savstarpēji sajaukt.

- ļoti spilgta krāsu spožums
- labas sajaukšanās īpašības
- ļoti labi elpojošs un caurlaidīgs ūdens tvaikam
- bez konservantiem un mīkstinātājiem
- Izturība pret berzi mitrā vidē – R-klase 2 saskaņā ar standartu DIN EN 13300
- Spīduma pakāpe – matēta (G3 saskaņā ar DIN EN 13300)

Piemērošanas joma

Minerāla silikāta krāsa sienām un griestiem. Piemērota toņu pielāgošanai vai vienkrāsainai apdarei. Krāsu toņus var sajaukt savā starpā.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un stabilai. Noņemiet vāji piestiprinātas vecās krāsas kārtas, līmes krāsas un atdalījušos apmetuma gabalus. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas virsmas iepriekš apstrādājiet ar proMineral gruntskrāsu.

Apstrāde

Atkarībā no vēlamā toņa krāsu var lietot tīrā veidā, tonēt vai sajaukt ar citu krāsu toņu. Pirms lietošanas krāsu labi samaisiet un uzklājiet ar otu, rullīti vai piemērotu smidzinātāju. Ja toņi ir vienādi, pirms lietošanas sajauciet dažādas partijas. Atkarībā no tonējamas krāsas, kā arī pamatnes īpašībām, ir iespējamas krāsas toņa novirzes. Partijas numurs un krāsas tonis norādīts uz vāka. Nelietot, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas iztīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:
Normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes virsmas) žūšanas laiks ir apmēram 6–12 stundas. Nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žūšanas laiks var pagarināties.

Patēriņš

750 ml pietiek apmēram 4 m² vienai krāsošanas kārtai – atkarībā no pamatnes stāvokļa. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, augsnē vai ūdenstilpēs. Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Nožuvušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neatvērtā stāvoklī un pareizi uzglabājot derīguma termiņš ir līdz 60 mēnešiem no ražošanas datuma.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

* Šī krāsa nav piemērota proMineral kaļķa-minerālkrāsas, proMineral kaļķa rullējamo apmetumu un proMineral gruntkrāsas tonēšanai.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Augstā pH līmeņa dēļ izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams lietot cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskaroties ar ādu, noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskaroties ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.pro-mineral.com.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta VOC saturs maks.: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.