



## Baltais interjers

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.066502401 / EAN 4007955665120

10l / Prece Nr.066503401 / EAN 4007955665137



Iekštelpu sienu un griestu krāsošanai. Piemērots minerāliem pamatvirsmām (piemēram, kaļķa un cementa apmetumam, mūra un betona virsmām), kā arī rupjfibras apšuvumam, minerālajam krāsošanas flīsam, ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm un līdzīgām pamatvirsmām. Pateicoties mikrokristāliskajai struktūrai, krāsai piemīt augsta ūdens tvaika difūzijas spēja, tādējādi veicinot patīkamu telpas mikroklimatu.

- baltiem, auduma matētiem pārklājumiem
- bez konservantiem un bez mīkstinātājiem
- nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas
- Kontrasta attiecība: H<sub>10</sub>-klase 2 ar iznākumu 6 m<sup>2</sup>/l
- Izturība pret berzi mitrā vidē: R-klase 3 saskaņā ar standartu DIN EN 13300
- Spīduma pakāpe: G4 matēts
- Maks. graudu izmērs: S1 – smalks

### Piemērošanas joma

Difūzijas caurlaidīga iekštelpu krāsa sienu un griestu krāsošanai. Ideāli piemērota minerāliem pamatnes materiāliem, rupjfibras apšuvumam un ģipškartona plāksnēm.

### Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un stabilai. Noņemiet vāji piestiprinātas vecās krāsas kārtas, līmes krāsas un atdalījušos apmetuma gabalus. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas virsmas iepriekš apstrādājiet ar proMineral gruntskrāsu.

### Apstrāde

Pirms lietošanas krāsu „Innenweiß” labi samaisiet un uzklājiet ar otu, rullīti vai piemērotu smidzinātāju. Vajadzības gadījumā uzklājiet divus slāņus. Šajā gadījumā pamatkrāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens. Virskārtu uzklāj neatšķaidītu pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas izžūšanas. Nelietot, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Tonēšana:

Krāsainiem pārklājumiem iekštelpu baltkrāsu var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 3 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Oxyd tipa) vai izmantojot proMineral krāsas.

Žāvēšanās laiks:

Normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes virsmas) žūšanas laiks ir apmēram 6–12 stundas. Nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žūšanas laiks var pagarināties.

### Patēriņš

1 l pietiek apmēram 6–8 m<sup>2</sup> vienreizējai krāsošanai – atkarībā no pamatnes stāvokļa. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Statuss: 05.10.2026

Lapa 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

## Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā.

## Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Sakarā ar augsto pH līmeni izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams lietot cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskares gadījumā ar ādu noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskares gadījumā ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC saturs šajā produktā, maks.: 0,5 g/l.

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.