Gruntskrāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Preces numurs 066302401 / EAN 4007955663126



Minerāla bāzes gruntskrāsa. proMineral gruntskrāsa veido izturīgu un vienmērīgi absorbējošu pamatni, kas ir ideāli piemērota turpmākai krāsošanai ar proMineral produktiem. Piemērots lietošanai uz minerāliem pamatvirsmām (piemēram, ģipša, kaļķa un cementa apmetumiem, mūra un betona), kā arī uz ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm un līdzīgām pamatvirsmām iekštelpās. Izžūst, kļūstot caurspīdīgs.

- ideāls pamats kaļķa, māla un silikātu izstrādājumiem
- nostiprina smilšainus un krītošus pamatnes
- regulē absorbcijas spēju
- gatavs lietošanai
- caurlaidīgs ūdens tvaikam
- bez konservantiem un bez mīkstinātājiem
- nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas

Piemērošanas joma

Minerāls gruntskrāsa iekštelpām. Nodrošina stabilu, vienmērīgi absorbējošu pamatni proMineral krāsu slāņiem un, izžūstot, kļūst caurspīdīga.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un bez taukiem. Noņemiet vāji piestiprinātos vecos krāsas slāņus un atdalījušos apmetuma gabalus. Virsmas, kurām nav nepieciešama gruntēšana, pirms lietošanas pārklājiet ar plēvi.

Apstrāde

Pirms lietošanas gruntskrāsu jāpārmaisī un neškaidītu jāuzklāj uz pamatnes ar otu vai suku. Jāizvairās no šļakatām uz stikla, alumīnija, keramikas, marmora un līdzīgiem materiāliem. Neatliekami noņemiet nejaušus šļakstus ar ūdeni. Turpmākos darbus veiciet tikai pēc tam, kad gruntskrāsa ir pilnībā izžuvusi. Nelietojiet, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni. Nemaisiet ar citiem produktiem.

Žāvēšanās laiks:
Normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes virsmas materiāls) žāvēšanās laiks ir apmēram 4 stundas. Nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žāvēšanās laiks var pagarināties.

Patēriņš

1 l pietiek apmēram 6–8 m² vienreizējai krāsošanai – atkarībā no pamatnes stāvokļa. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Augstā pH līmeņa dēļ izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams lietot cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskarei ar ādu noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskarei ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.pro-mineral.com.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC saturs šajā produktā, maks.: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.