



Kaļķa-minerālkrāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.068502401 / EAN 4007955685128

10l / Prece Nr.068503401 / EAN 4007955685135



Lietošanai gatava minerāla krāsa uz balta kaļķa hidrāta bāzes, kas paredzēta notīrāmiem iekštelpu pārklājumiem. Krāsa izlīdzina mitruma saturu telpas gaisā un tādējādi veicina patīkamu telpas mikroklimatu. Piemērota minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, ģipša, kaļķa, cementa un māla apmetumiem, mūra un betona virsmām), ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm, minerālajām krāsošanas plēvē un līdzīgiem pamatnes materiāliem. Piemērota arī uz matētiem, absorbējošiem dispersijas pamatnes materiāliem.

- delikāts minerāls pārklājums ar augstu baltuma pakāpi
- laba pārklājuma spēja – 2. pārklājuma klase
- Kontrasta attiecība H₁₀-klase 2 saskaņā ar standartu DIN EN 13300 pie 6 m²/l
- novērš pelējuma veidošanos, pateicoties augstai sārmainībai
- regulē mitrumu un ir elpojošs
- bez konservantiem un bez mīkstinātājiem
- nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas

Piemērošanas joma

Lietošanai gatava krāsa uz kaļķa bāzes, kas paredzēta notīrāmiem iekštelpu apšuvumiem. Regulē mitrumu, nodrošina augstu ūdens tvaika difūzijas spēju, ideāli piemērota apmetumam, betonam, ģipškartona plāksnēm un līdzīgiem pamatnes materiāliem.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un stabilai. Noņemiet vecos krāsu slāņus, līmes krāsas un atdalījušos apmetuma daļas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas virsmas iepriekš apstrādājiet ar proMineral gruntskrāsu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet kaļķa-minerālkrāsu un uzklājiet to ar otu, platotīti vai rullīti. Ja nepieciešams, pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas izžūšanas uzklājiet otro slāni. Nelietojiet, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Tonēšana:

Krāsainiem pārklājumiem kaļķa-minerālkrāsu var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 3 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Oxyd tipa).

Žāvēšanās laiks:

Normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes virsmas) žāvēšanās laiks ir apmēram 8 stundas. Nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žāvēšanās laiks var pagarināties.

Patēriņš

1 l pietiek apmēram 6 m² vienreizējai krāsošanai – atkarībā no pamatnes stāvokļa. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Statuss: 05.10.2026

Lapa 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.

Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizsargāt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (piemēram, stiklu, koksni u. tml.), no krāsas šļakatām. Kaļķa-minerālkrāsu var bez problēmām pārkrāsot ar to pašu materiālu. Pirms citu krāsu izmantošanas kaļķa-minerālkrāsa ir jānomazgā vai jānotīra ar suku.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.pro-mineral.com.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.