



## Māla apmetums

Tehniskās informācijas lapa

7kg / Prece Nr.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Prece Nr.066005401 / EAN 4007955660156



Siltā balta, smalkgraudaina apmetuma masa sienu un griestu virsmām iekštelpās. Izlīdzina mitruma saturu telpas gaisā un tādējādi veicina patīkamu telpas mikroklimatu. Piemērots uzklāšanai uz minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, ģipša, kaļķa, cementa un māla apmetumiem, mūra un betona), ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm, kā arī uz stingri saķērušos un absorbējošiem dispersijas un minerālkrāsu pārklājumiem.

- smalkā struktūra – graudu izmērs 0,5 mm
- viegli uzklāt ar rullīti vai otu
- īpaši elpojošs
- mitruma regulējošs
- caurlaidīgs ūdens tvaikam
- bez konservantiem un bez mīkstinātājiem
- nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas

### Piemērošanas joma

Siltā balta, smalkgraudaina apmetuma krāsa iekšējām sienām un griestiem. Regulē telpas mikroklimatu, ideāli piemērota uz apmetuma, betona, ģipškartona un minerālkrāsām.

### Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, izturīgai un viegli absorbējošai. Noņemiet vāji piestiprinātas vecās krāsas kārtas, līmes krāsas un atdalījušos apmetuma gabalus. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas virsmas iepriekš apstrādājiet ar proMineral gruntskrāsu.

### Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet māla apmetumu un uzklājiet to ar rullīti, otu vai lāpstiņu, vienlaikus pēc vēlēšanās radot radošu faktūru. Uz gaišiem, vienmērīgiem pamatnes virsmām bieži vien pietiek ar vienu slāni. Šādā gadījumā izveidojas smalka apmetuma faktūra. Lai iegūtu izteiktāku faktūru, pēc pirmā slāņa pilnīgas nožūšanas uzklāj vēl vienu slāni. Arī uz ļoti tumšiem vai nevienmērīgiem pamatvirsmām ir jāuzklāj otrais slānis. Šajā gadījumā pamatklājumu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Virskārta tiek uzklāta neatšķaidīta pēc pirmā slāņa pilnīgas izžūšanas. Neapstrādāt, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus nekavējoties pēc lietošanas iztīrīt ar ūdeni.

Tonēšana:

Krāsainiem pārklājumiem māla apmetumu var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 4 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Oxyd tipa) vai proMineral krāsas.

Žāvēšanas laiks:

Normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošas pamatnes virsmas) žāvēšanas laiks ir apmēram 24 stundas. Nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žāvēšanas laiks var pagarināties.

Pārkrāsojamība:

Māla apmetums ir piemērots kā galīgais pārklājums, taču to var arī pārkrāsot. Šim nolūkam ieteicams izmantot, piemēram,

#### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

proMineral māla krāsu.

### **Patēriņš**

1 kg pietiek apmēram 2,5 m<sup>2</sup> vienreizējai krāsošanai – atkarībā no pamatnes stāvokļa. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

### **Uzglabāšana**

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstīpēs vai augsnē. Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.

### **Piezīmes**

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Augstā pH līmeņa dēļ izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams lietot cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskares gadījumā ar ādu noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskares gadījumā ar acīm nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu.

Datus par drošību lūdzu skatīt drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē [www.pro-mineral.com](http://www.pro-mineral.com).

#### **Padoms:**

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.