



Māla krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.066602401 / EAN 4007955666127

10l / Prece Nr.066603401 / EAN 4007955666134



Siltā balta iekštelpu krāsa sienu un griestu krāsošanai uz minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, māla, ģipša, kaļķa un cementa apmetumiem, mūra un betona), raupjās šķiedras apšuvumam, minerālajam krāsošanas audumam, stingri saķērušiem un absorbējošiem dispersijas un minerālkrāsu pārklājumiem, ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm un līdzīgiem pamatnes materiāliem. Izlīdzina mitruma saturu telpas gaisā un tādējādi veicina patīkamu telpas mikroklimatu.

- labi sedz
- regulē mitrumu un ir elpojošs
- viegli uzklājams ar rullīti vai otu
- caurlaidīgs ūdens tvaikam
- bez šķīdinātājiem un bez plastifikatoriem
- nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas
- Kontrasta attiecība: H₁₀-klase 2, ja izdevīgums ir 7 m²/l
- Izturība pret berzi mitrā vidē: R-klase 4 saskaņā ar standartu DIN EN 13300
- Spīduma pakāpe: G3 matēts
- Maks. graudu izmērs: S1 — smalks

Piemērošanas joma

Siltā balta iekšējā krāsa sienām un griestiem. Regulē mitrumu, ideāli piemērota minerāliem pamatnes materiāliem, rupjfibras apšuvumam un ģipškartona plāksnēm.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un stabilai. Noņemiet vāji piestiprinātas vecās krāsas kārtas, līmes krāsas un atdalījušos apmetuma gabalus. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas virsmas iepriekš apstrādājiet ar proMineral gruntskrāsu.

Apstrāde

Pirms lietošanas māla krāsu labi samaisiet un uzklājiet ar otu, rullīti vai piemērotu smidzinātāju. Vajadzības gadījumā uzklājiet divus slāņus. Šajā gadījumā pamatkrāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Virskārtu uzklāj neatšķaidītu pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas izžūšanas. Nelietot, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Tonēšana:

Krāsainiem pārklājumiem māla krāsu var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 4 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Oxyd tipa) vai izmantojot proMineral krāsainās krāsas.

Žāvēšanas laiks:

Normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes virsmas) žūšanas laiks ir apmēram 6–12 stundas. Nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žūšanas laiks var pagarināties.

Patēriņš

1 l pietiek apmēram 6–8 m² vienreizējai krāsošanai – atkarībā no pamatnes stāvokļa. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu ieteikumu vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.

Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Augstā pH līmeņa dēļ izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams lietot cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskaroties ar ādu, noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskaroties ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.pro-mineral.com.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC saturs šajā produktā, maks.: 0,5 g/l.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.