Minerālais smalkais apmetums

Tehniskās informācijas lapa

8kg / Preces numurs 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Preces numurs 060503401 / EAN 4007955605133



Silikāta bāzes smalkā apmetuma slānis strukturētiem apmetumiem iekštelpās. Minerālais smalkais apmetums izlīdzina mitruma saturu telpas gaisā un tādējādi veicina patīkamu telpas mikroklimatu. Piemērots lietošanai uz minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, ģipša, kaļķa, cementa un māla apmetumiem, mūra un betona), ģipškartona un sausās apdares plāksnēm, kā arī uz matētiem, absorbējošiem dispersijas pamatnes materiāliem.

- smalkas apmetuma struktūras (graudu izmērs 0,5 mm)
- viegli uzklāt ar rullīti vai otu
- balts, necaurspīdīgs
- elpojošs un mitrumu regulējošs
- caurlaidīgs ūdens tvaikam
- bez konservantiem un bez mīkstinātājiem
- nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas

Piemērošanas joma

Silikātu smalkā apmetuma maisījums strukturētiem iekšdarbiem. Ideāli piemērots minerāliem pamatnes materiāliem, ģipškartona plāksnēm un sausās apdares plāksnēm. Lietojams arī uz matētiem, absorbējošiem dispersijas krāsu slāņiem.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt cietai, sausai, izturīgai, tīrai un bez atdalīšanas līdzekļiem. Noņemiet vāji piestiprinātas vecās krāsas kārtas, līmes krāsas un atdalījušos apmetuma gabalus. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar proMineral gruntskrāsu.

Apstrāde

Pirms lietošanas minerālo smalko apmetumu labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, suku vai otu. Nelietojiet, ja pamatnes un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Tonēšana:
Lai iegūtu krāsainu pārklājumu, minerālo smalko apmetumu var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 5 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Oxyd tipa) vai izmantojot proMineral krāsas.

Pārkrāsojamība:
Minerālais smalkais apmetums ir piemērots kā dekoratīvs galīgais pārklājums, taču to var arī pārkrāsot. Šim nolūkam ieteicams izmantot, piemēram, proMineral „Iekštelpu balto”.

Žāvēšanās laiks:
Normālos apstākļos (20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls) žūšanas laiks ir apmēram 8–12 stundas. Nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žūšanas laiks var pagarināties.

Patēriņš

1 kg pietiek aptuveni 1,8–2,5 m² vienreizējai krāsošanai – atkarībā no pamatnes stāvokļa. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana
Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet ne sasalumā. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus.

Piezīmes
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Augstā pH līmeņa dēļ izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams lietot cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Saskaroties ar ādu, noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Saskaroties ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.pro-mineral.com.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC saturs šajā produktā – maks. 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Tālrunis +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-pasts info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.