Tencuială minerală fină

Fișă cu informații tehnice

8kg / Cod articol 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Cod articol 060503401 / EAN 4007955605133



Tencuială fină pe bază de silicat pentru finisaje texturate în interior. Tencuiala minerală fină are un efect de echilibrare asupra conținutului de umiditate din aerul din încăpere și contribuie astfel la crearea unui climat interior plăcut. Se poate aplica pe suporturi minerale (cum ar fi tencuieli pe bază de gips, var, ciment și argilă, zidărie și beton), plăci de gips-carton și plăci pentru construcții uscate, precum și pe suporturi mate, absorbante, tratate cu vopsea pe bază de dispersie.

- textură fină a tencuielii (granulație de 0,5 mm)
- aplicare ușoară cu rola sau cu pensula
- alb opac
- respirabil și cu proprietăți de reglare a umidității
- permeabil la vaporii de apă
- fără conservanți și fără plastifianți
- fără ingrediente de origine animală

Domeniu de aplicare

Tencuială fină pe bază de silicat pentru finisaje interioare texturate. Ideală pentru suporturi minerale, plăci de gips-carton și plăci pentru construcții uscate. Se poate aplica și pe straturi de vopsea în dispersie mate și absorbante.

Pregătire

Suportul trebuie să fie solid, uscat, rezistent, curat și fără substanțe de separare. Îndepărtați vopselele vechi care nu aderă bine, vopselele pe bază de clei și bucățile de tencuială desprinse. Pretratați suporturile puternic absorbante, care prezintă granulație de nisip sau care se pulverizează cu grundul proMineral.

Procesare

Amestecați bine tencuiala minerală fină înainte de utilizare și aplicați-o cu rola, peria sau pensula. Nu aplicați la temperaturi ale suportului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Nuanțare:
Pentru finisaje colorate, tencuiala minerală fină poate fi nuanțată cu maximum 5 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Oxyd) sau cu vopselele colorate proMineral.

Vopsibilitate:
Tencuiala minerală fină este potrivită ca strat final decorativ, dar poate fi și vopsită. În acest scop, se recomandă, de exemplu, proMineral Alb pentru interior.

Timp de uscare:
În condiții normale (20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată), timpul de uscare este de aproximativ 8 – 12 ore. În condiții nefavorabile (de exemplu, temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului), timpul de uscare se poate prelungi.

Consum

1 kg este suficient pentru aproximativ 1,8 – 2,5 m² la un singur strat – în funcție de starea suprafeței. Se recomandă

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

determinarea consumului exact prin aplicarea unui strat de probă pe obiect.

Depozitare
A se păstra recipientele bine închise, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol. A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier.

Note
A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Datorită valorii ridicate a pH-ului, se recomandă evitarea contactului cu ochii și cu pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul unui medic.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pro-mineral.com.

Valoarea limită UE pentru COV pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul de COV al acestui produs este de max. 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.