Hvit innside

Teknisk informasjonsblad

5l / Varenummer 066502401 / EAN 4007955665120
10l / Varenummer 066503401 / EAN 4007955665137



For maling av vegger og tak innendørs. For mineralbaserte underlag (som kalk- og sementpuss, murverk og betong) samt grovfiber, mineralbasert malingsfiberduk, gipsplater og gipsfiberplater samt lignende underlag. Takket være sin mikrokrystallinske struktur har malingen høy vanndampdiffusjonsevne og bidrar dermed til et behagelig inneklima.

- for hvite, mattmalte overflater
- uten konserveringsmidler og uten mykgjørere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse
- Kontrastforhold: H_{10}-klasse 2 ved et dekkevne på 6 m²/l
- Motstand mot fuktig gnidning: R-klasse 3 i henhold til DIN EN 13300
- Glansgrad: G4 matt
- Maks. kornstørrelse: S1 fin

Bruksområde

Diffusjonsåpen innendørsmaling for vegger og tak. Ideell på mineralbaserte underlag, grovfiber og gipsplater.

Forberedelse

Underlaget må være tørt, rent og bærende. Fjern gammelt malingslag som ikke sitter fast, limmaling og løse deler av puss. Forbehandle sterkt absorberende, sandende og krittende overflater med proMineral-grunning.

Behandling

Rør innendørsmalingen godt før bruk og påfør den med pensel, rulle eller et egnet sprøyteutstyr. Påfør to strøk om nødvendig. Grunnstrøket kan i så fall fortynnes med maks. 5 % vann. Dekklaget påføres ufortynnet etter at det første malingslaget er fullstendig tørt. Ikke bruk ved undergrunns- og romtemperaturer under +5 °C. Rengjør arbeidsredskapene med vann umiddelbart etter bruk.

Fargetilpasning:
For fargede strøk kan innendørs hvitmalingen farges med maks. 3 % universelle fargekonsentrater (kun LW-Oxyd-typer) eller med proMineral fargemaling.

Tørketid:
Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, moderat absorberende underlag) er tørketiden ca. 6–12 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høy luftfuktighet) kan tørketiden forlenges.

Forbruk

1 l er tilstrekkelig til ca. 6–8 m² ved ett strøk – avhengig av underlagets beskaffenhet. Bestem nøyaktig forbruk ved å prøvefargelegge på selve objektet.

Lagring

Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

Merknader

Oppbevares utilgjengelig for barn. På grunn av den høye pH-verdien må kontakt med øynene og huden unngås. Det anbefales å bruke hansker og vernebriller (ikke av glass). Ved hudkontakt, skyll med rikelig med vann. Ved øyekontakt, skyll øyeblikkelig med rikelig med vann og oppsøk lege om nødvendig.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenseverdi for dette produktet (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maks. VOC-innhold i dette produktet: 0,5 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.