Kalk-rullepuss

Teknisk informasjonsblad

8kg / Varenummer 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Varenummer 121305401 / EAN 4007955121336



Brukklar, hvit finpussmaling for vegger og tak innendørs. Rullepussen har en utjevnende effekt på fuktighetsinnholdet i romluften og bidrar dermed til et behagelig inneklima. Kan brukes på mineralbaserte underlag (som gips-, kalk-, sement- og leirpuss, murverk og betong), gipsplater og gipsfiberplater, mineralbaserte malingsfiberduker og lignende underlag. Kan også brukes på matte, absorberende dispersjonsunderlag.

- fin struktur – kornstørrelse 0,5 mm
- enkel påføring med rulle eller pensel
- spesielt pustende og fuktighetsregulerende
- mugghemmende takket være høy alkalitet
- uten konserveringsmidler og uten mykgjørere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse

Bruksområde

Brukklar finpussmaling for vegger og tak innendørs. Fuktighetsregulerende og vanndampdiffusjonsåpen. Kan brukes på mineralbaserte underlag, gipsplater og gipsfiberplater, mineralbaserte malingsfiberduker og lignende. Kan også brukes på matte, absorberende dispersjonsunderlag.

Forberedelse

Underlaget må være alkalibestandig, tørt, rent og bærende. Fjern gammelt malingslag som ikke sitter fast, limmaling og løse deler av puss. Forbehandle sterkt absorberende, sandende og krittende overflater med proMineral-grunning.

Behandling

Rør kalkrullepusset godt gjennom før bruk, og påfør det med rulle, pensel eller flatepensel, samtidig som du skaper en kreativ struktur etter ønske. På lyse, jevne underlag er det ofte tilstrekkelig med ett strøk. Dette gir en fin pussstruktur. For å oppnå en tydeligere struktur påføres et andre strøk etter at det første er helt tørt. I dette tilfellet kan grunnstrøket fortynnes med maks. 10 % vann. Dekklaget påføres ufortynnet etter at det første laget er helt tørt. Ikke bruk ved underlags- og romtemperatur under +5 °C. Rengjør arbeidsredskapene med vann umiddelbart etter bruk.

Fargetilpasning:
For fargede belegg kan kalk-rulleputsen farges med maks. 4 % universelle fargekonsentrater (kun LW-Oxyd-typer).

Overmalbarhet:
Kalk-rullepuss egner seg som sluttbelegg, men kan også overmales. Til dette anbefales f.eks. proMineral kalk-mineralmaling.

Tørketid:
Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, moderat absorberende underlag) er tørketiden ca. 24 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høy luftfuktighet) kan tørketiden forlenges.

Forbruk

1 kg er tilstrekkelig til ca. 2,5 m² ved ett strøk – avhengig av underlagets beskaffenhet. Bestem nøyaktig forbruk ved å prøvefargelegge på selve objektet.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

Lagring
Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted. Må ikke slippes ut i avløpsnettet, vassdrag eller jord. Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Inntørkede materialrester kan kastes sammen med husholdningsavfall eller som byggeavfall.

Merknader
Oppbevares utilgjengelig for barn. Beskytt overflater som ikke skal males (f.eks. glass, tre og lignende) mot sprut.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenseverdi for dette produktet (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maks. VOC-innhold i dette produktet: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.