



Leirmaling

Teknisk informasjonsblad

5l / Art.-Nr.066602401 / EAN 4007955666127
10l / Art.-Nr.066603401 / EAN 4007955666134



Varmhvit innendørsmaling for vegg- og takmaling på mineralbaserte underlag (som leire-, gips-, kalk- og sementpuss, murverk og betong), rufiber, mineralbasert malingsfiberduk, fastsittende og absorberende dispersjons- og mineralmalingsbelegg, gipsplater og gipsfiberplater samt lignende underlag. Har en utjevnerende effekt på fuktighetsinnholdet i romluften og bidrar dermed til et behagelig innneklima.

- god dekkevne
- fuktighetsregulerende og pustende
- Enkel påføring med rulle eller pensel
- vann- og dampgjennomtrengelig
- uten løsemidler og uten myknere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse
- Kontrastforhold: H₁₀-klasse 2 ved et dekkevne på 7 m²/l
- Motstand mot fuktighetsslitasje: R-klasse 4 i henhold til DIN EN 13300
- Glansgrad: G3 matt
- Maks. kornstørrelse: S1 fin

Bruksområde

Varmhvit innendørsmaling for vegger og tak. Fuktighetsregulerende, ideell på mineralbaserte underlag, grovfiber og gipsplater.

Forberedelse

Underlaget må være tørt, rent og bærende. Fjern gammelt malingslag som ikke sitter fast, limmaling og løse deler av puss. Forbehandle sterkt absorberende, sandende og krittende overflater med proMineral-grunning.

Behandling

Rør godt i leirmalingen før bruk, og påfør den med pensel, rulle eller et egnet sprøyteapparat. Påfør to strøk om nødvendig. Her kan grunnstrøket fortynnes med maks. 10 % vann. Dekklaget påføres ufortynnet etter at det første malingslaget er fullstendig tørt. Ikke bruk ved undergrunns- og romtemperaturer under +5 °C. Rengjør arbeidsredskapene med vann umiddelbart etter bruk.

Fargetilpasning:

For fargede strøk kan leirmalingen fargetilpasses med maks. 4 % universelle fargetilpasningskonsentrater (kun LW-Oxydtyper) eller med proMineral-fargepigmenter.

Tørketid:

Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, moderat absorberende underlag) er tørketiden ca. 6–12 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høy luftfuktighet) kan tørketiden forlenges.

Forbruk

1 l er tilstrekkelig til ca. 6–8 m² ved ett strøk – avhengig av underlagets beskaffenhet. Bestem nøyaktig forbruk ved å prøvefargelegge på selve objektet.

Hint:

Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

Lagring

Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted. Må ikke slippes ut i avløpsnett, vassdrag eller jord. Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Inntørkede materialrester kan kastes sammen med husholdningsavfall eller som byggeavfall.

Merknader

Oppbevares utilgjengelig for barn. På grunn av den høye pH-verdien må kontakt med øynene og huden unngås. Det anbefales å bruke hansker og vernebriller (ikke av glass). Ved hudkontakt, skyll med rikelig med vann. Ved øyekontakt, skyll umiddelbart med rikelig med vann og oppsøk lege ved behov.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenseverdi for dette produktet (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maks. VOC-innhold i dette produktet: 0,5 g/l.

Hint:

Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukers ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.