



Leirpuss

Teknisk informasjonsblad

7kg / Art.-Nr.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Art.-Nr.066005401 / EAN 4007955660156



Varmhvit, finkornet påstrykningspuss for vegger og tak innendørs. Har en utjevnerende effekt på fuktighetsinnholdet i romluften og bidrar dermed til et behagelig inneklima. Kan brukes på mineralbaserte underlag (som gips-, kalk-, sement- og leirpuss, murverk og betong), gipsplater og gipsfiberplater samt godt vedheftende og absorberende dispersjons- og mineralmalingsbelegg.

- fin struktur – kornstørrelse 0,5 mm
- enkel påføring med rulle eller pensel
- spesielt pustende
- fuktighetsregulerende
- vann- og dampgjennomtrengelig
- uten konserveringsmidler og uten mykgjørere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse

Bruksområde

Varmhvit, finkornet påstrykningspuss for vegger og tak innendørs. Regulerer inneklimaet, ideell på puss, betong, gipsplater og mineralmaling.

Forberedelse

Underlaget må være tørt, rent, bærende og lett absorberende. Fjern gammelt malingslag som ikke sitter fast, limmaling og løse deler av puss. Forbehandle sterkt absorberende, sandende og krittende overflater med proMineral-grunning.

Behandling

Rør godt gjennom leirpusset før bruk, og påfør det med rulle, pensel eller flatpensel, samtidig som du skaper en kreativ struktur etter ønske. På lyse, jevne underlag er det ofte tilstrekkelig med ett strøk. Dette gir en fin pussstruktur. For å oppnå en tydeligere struktur påføres et nytt strøk etter at det første laget har tørket helt. Også på svært mørke eller ujevne underlag bør det påføres et andre strøk. Her kan grunnstrøket fortynnes med maks. 10 % vann. Dekklaget påføres ufortynnet etter at det første laget er helt tørt. Ikke bruk ved underlags- og romtemperatur under +5 °C. Rengjør verktøy med vann umiddelbart etter bruk.

Fargetilpasning:

For fargede strøk kan leirpusset tones med maks. 4 % universelle fargekonsentrater (kun LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-fargepigmenter.

Tørketid:

Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, moderat absorberende underlag) er tørketiden ca. 24 timer. Ved ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høy luftfuktighet) kan tørketiden forlenges.

Overmalbarhet:

Leirpusset egner seg som sluttbelegg, men kan også overmales. Til dette anbefales f.eks. proMineral leirmaling.

Hint:

Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

Forbruk

1 kg er tilstrekkelig til ca. 2,5 m² ved ett strøk – avhengig av underlagets beskaffenhet. Bestem nøyaktig forbruk ved å prøvefargelegge på selve objektet.

Lagring

Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted. Må ikke slippes ut i avløpsnett, vassdrag eller jord. Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Inntørkede materialrester kan kastes sammen med husholdningsavfall eller som byggeavfall.

Merknader

Oppbevares utilgjengelig for barn. På grunn av den høye pH-verdien må kontakt med øynene og huden unngås. Det anbefales å bruke hansker og vernebriller (ikke av glass). Ved hudkontakt, skyll med rikelig med vann. Ved øyekontakt, skyll umiddelbart med rikelig med vann og oppsøk lege ved behov.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside www.pro-mineral.com.

Hint:

Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.