Mineralbasert finpuss

Teknisk informasjonsblad

8kg / Varenummer 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Varenummer 060503401 / EAN 4007955605133



Silikatbasert finpuss for strukturerte overflater innendørs. Den mineralbaserte finpussen har en utjevnende effekt på fuktighetsinnholdet i romluften og bidrar dermed til et behagelig inneklima. Kan brukes på mineralbaserte underlag (som gips-, kalk-, sement- og leirpuss, murverk og betong), gipsplater og gipsplater for tørrbygging, samt på matte, absorberende dispersjonsunderlag.

- fin pussstruktur (kornstørrelse 0,5 mm)
- enkel påføring med rulle eller pensel
- hvit, dekkende
- pustevennlig og fuktighetsregulerende
- vann- og dampgjennomtrengelig
- uten konserveringsmidler og uten mykgjørere
- uten ingredienser av animalsk opprinnelse

Bruksområde

Silikat-finpuss for strukturerte innvendige overflater. Ideell på mineralbaserte underlag, gipsplater og gipsplater for tørrbygging. Kan også brukes på matte, absorberende dispersjonsmalinger.

Forberedelse

Underlaget må være fast, tørt, bærende, rent og fritt for avskillingsmidler. Fjern gammelt malingslag som ikke sitter fast, limmaling og løse deler av puss. Forbehandle sterkt absorberende, sandende og krittende underlag med proMineral-grunning.

Behandling

Rør godt opp mineral-finpusset før bruk og påfør det med rulle, børste eller pensel. Ikke bruk ved undergrunns- og romtemperaturer under +5 °C. Rengjør arbeidsredskapene med vann umiddelbart etter bruk.

Fargetilpasning:
For fargede overflater kan mineral-finpusset farges med maks. 5 % Universal-fargekonsentrater (kun LW-Oxyd-typer) eller med proMineral-fargemaling.

Overmalbarhet:
Mineral-Feinputz egner seg som dekorativt sluttbelegg, men kan også overmales. Til dette anbefales f.eks. proMineral Innenweiß.

Tørketid:
Under normale forhold (20 °C, 65 % relativ luftfuktighet, moderat absorberende underlag) er tørketiden ca. 8–12 timer. Under ugunstige forhold (f.eks. lav temperatur eller høy luftfuktighet) kan tørketiden forlenges.

Forbruk

1 kg er tilstrekkelig til ca. 1,8–2,5 m² ved ett strøk – avhengig av underlagets beskaffenhet. Bestem nøyaktig forbruk ved å utføre en prøvepåføring på selve objektet.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.

Lagring
Oppbevar beholderen godt lukket og på et kjølig, men frostfritt sted. Må ikke slippes ut i avløpsnettet, vassdrag eller jord. Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Inntørkede materialrester kan kastes sammen med husholdningsavfall eller som byggeavfall.

Merknader
Oppbevares utilgjengelig for barn. På grunn av den høye pH-verdien må kontakt med øynene og huden unngås. Det anbefales å bruke hansker og vernebriller (ikke av glass). Ved hudkontakt, skyll med rikelig med vann. Ved øyekontakt, skyll øyeblikkelig med rikelig med vann og oppsøk lege ved behov.

Sikkerhetsrelevante opplysninger finner du i sikkerhetsdatabladet. Aktuelle sikkerhetsdatablader finner du på vår nettside www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenseverdi for dette produktet (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-innholdet i dette produktet er maks. 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-post info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Hint:
Alle opplysninger og data i dette databladet er basert på vår praktiske erfaring og laboratorietester og gjenspeiler det nåværende tekniske nivået. De er imidlertid kun ment som en generell retningslinje og utgjør ingen garanti for spesifikke egenskaper eller ytelsesegenskaper. Ettersom forholdene for lagring, transport og bruk av produktene ligger utenfor vår kontroll, kan det ikke utledes noe juridisk ansvar fra informasjonen som presenteres her. Det er brukerens ansvar å avgjøre om produktet egner seg for det tiltenkte formålet under de spesifikke forholdene på stedet eller i prosjektet.