Kalk-rolpleister

Technisch informatieblad

8kg / Artikelnummer 121302401 / EAN 4007955121329
16kg / Artikelnummer 121305401 / EAN 4007955121336



Gebruiksklare, witte fijnpleister voor wanden en plafonds binnenshuis. De rolpleister heeft een regulerende werking op het vochtgehalte van de binnenlucht en draagt zo bij aan een aangenaam binnenklimaat. Toepasbaar op minerale ondergronden (zoals gips-, kalk-, cement- en leempleister, metselwerk en beton), gipsplaat en gipsvezelplaten, minerale verfvliesen en soortgelijke ondergronden. Ook toepasbaar op matte, zuigende dispersieondergronden.

- fijne structuur – korrelgrootte 0,5 mm
- eenvoudig aan te brengen met een roller of kwast
- bijzonder ademend en vochtregulerend
- schimmelwerend dankzij de hoge alkaliteit
- zonder conserveermiddelen en zonder weekmakers
- zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong

Toepassingsgebied

Gebruiksklare fijne pleisterlaag voor wanden en plafonds binnenshuis. Vochtregulerend en waterdampdoorlatend. Toepasbaar op minerale ondergronden, gipsplaat en gipsvezelplaten, minerale verfvliesen en dergelijke. Ook toepasbaar op matte, zuigende dispersieondergronden.

Voorbereiding

De ondergrond moet alkalibestendig, droog, schoon en draagkrachtig zijn. Oude verflagen die niet goed hechten, lijmverf en loszittende stukken pleisterwerk moeten worden verwijderd. Sterk zuigende, zandende en afbladderende oppervlakken moeten vooraf worden behandeld met proMineral-grondverf.

Verwerking

Roer de kalkrolpleister voor gebruik goed door en breng deze aan met een roller, kwast of vlakborstel, waarbij u naar wens een creatieve structuur kunt aanbrengen. Bij lichte, gelijkmatige ondergronden is vaak één laag voldoende. Dit levert een fijne pleisterstructuur op. Om een sterkere structuur te verkrijgen, wordt na volledige droging een tweede laag aangebracht. In dit geval kan de grondlaag met maximaal 10 % water worden verdund. De afwerklaag wordt onverdund aangebracht nadat de eerste laag volledig is gedroogd. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Kleuraanpassing:
Voor gekleurde afwerkingen kan de kalkrolpleister worden gekleurd met max. 4 % universele kleurconcentraten (alleen LW-Oxyd-types).

Overschilderbaarheid:
De kalkrolpleister is geschikt als afwerklaag, maar kan ook worden overschilderd. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de proMineral kalk-mineraalverf aanbevolen.

Droogtijd:
Onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) bedraagt de droogtijd ca. 24 uur. Bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer zijn.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefoon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Verbruik
1 kg is voldoende voor ca. 2,5 m² bij een enkele laag – afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag
Bewaar de verpakkingen goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Zorg ervoor dat het product niet in het riool, in het water of in de bodem terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten van het product kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

Opmerkingen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet moeten worden geverfd (zoals glas, hout e.d.) tegen spatten beschermen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op onze website www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Max. VOC-gehalte van dit product: 1 g/l.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefoon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.