Leempleister

Technisch informatieblad

7kg / Artikelnummer 066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Artikelnummer 066005401 / EAN 4007955660156



Warmwitte, fijnkorrelige pleister voor wanden en plafonds binnenshuis. Heeft een regulerende werking op het vochtgehalte van de binnenlucht en draagt zo bij aan een aangenaam binnenklimaat. Toepasbaar op minerale ondergronden (zoals gips-, kalk-, cement- en leempleister, metselwerk en beton), gipsplaat en gipsvezelplaten, evenals op stevig hechtende en zuigende lagen dispersie- en minerale verf.

- fijne structuur – korrelgrootte 0,5 mm
- eenvoudig aan te brengen met een roller of kwast
- bijzonder ademend
- vochtregulerend
- waterdampdoorlatend
- zonder conserveermiddelen en zonder weekmakers
- zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong

Toepassingsgebied

Warmwitte, fijnkorrelige pleister voor binnenmuren en -plafonds. Reguleert het binnenklimaat, ideaal voor gebruik op pleisterwerk, beton, gipsplaat en minerale verf.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig en licht zuigend zijn. Oude verflagen die niet goed hechten, lijmverf en loszittende stukjes pleisterwerk moeten worden verwijderd. Sterk zuigende, zanderige en afbladderende oppervlakken moeten vooraf worden behandeld met proMineral-grondverf.

Verwerking

Roer de leempleister voor gebruik goed door en breng deze aan met een roller, kwast of vlakborstel, waarbij u naar wens een creatieve structuur kunt aanbrengen. Bij lichte, gelijkmatige ondergronden is één laag vaak voldoende. Dit levert een fijne pleisterstructuur op. Om een sterkere structuur te verkrijgen, wordt na het volledig drogen van de eerste laag een tweede laag aangebracht. Ook bij zeer donkere of ongelijkmatige ondergronden dient een tweede laag te worden aangebracht. Hierbij kan de grondlaag met max. 10 % water worden verdund. De afwerklaag wordt onverdund aangebracht nadat de eerste laag volledig is doorgehard. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Kleur aanpassen:
Voor gekleurde afwerkingen kan de leem-streekpleister worden getint met max. 4 % universele kleurconcentraten (alleen LW-Oxyd-types) of met proMineral-kleurverven.

Droogtijd:
Onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) bedraagt de droogtijd ca. 24 uur. Bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer duren.

Overschilderbaarheid:
De leem-smeerpleister is geschikt als afwerklaag, maar kan ook worden overschilderd. Hiervoor wordt bijvoorbeeld

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefoon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

proMineral-leemverf aanbevolen.

Verbruik
1 kg is voldoende voor ca. 2,5 m² bij een enkele laag – afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag
Bewaar de verpakkingen goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Voorkom dat het product in het riool, in waterlopen of in de bodem terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten van het materiaal kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

Opmerkingen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. Het wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.pro-mineral.com.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefoon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-mail info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.