



Leemverf

Technisch informatieblad

5I / Artikelnr.066602401 / EAN 4007955666127
10I / Artikelnr.066603401 / EAN 4007955666134



Warmwitte binnenverf voor het schilderen van muren en plafonds op minerale ondergronden (zoals leem-, gips-, kalk- en cementpleister, metselwerk en beton), ruwvlies, minerale verfvlies, stevig hechtende en zuigende dispersie- en minerale verflagen, gipsplaat en gipsvezelplaten en soortgelijke ondergronden. Heeft een regulerende werking op het vochtgehalte van de binnenlucht en draagt zo bij aan een aangenaam binnenklimaat.

- goed dekkend
- vochtregulerend en ademend
- eenvoudig aan te brengen met een roller of kwast
- waterdampdoorlatend
- zonder oplosmiddelen en zonder weekmakers
- zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong
- Contrastverhouding: H₁₀-klasse 2 bij een dekkingsvermogen van 7 m²/l
- Weerstand tegen natte wrijving: R-klasse 4 volgens DIN EN 13300
- Glansgraad: G3 mat
- Max. korrelgrootte: S1 fijn

Toepassingsgebied

Warmwitte binnenverf voor muren en plafonds. Vochtregulerend, ideaal voor minerale ondergronden, ruwe vezelbehang en gipsplaat.

Vorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Oude verflagen die niet goed hechten, lijmverf en loszittende stukjes pleisterwerk moeten worden verwijderd. Sterk zuigende, zanderige en afbladderende oppervlakken moeten vooraf worden behandeld met proMineral-grondverf.

Verwerking

Roer de leemverf voor gebruik goed door en breng deze aan met een kwast, roller of een geschikt spuitapparaat. Breng indien nodig twee lagen aan. Hierbij kan de grondlaag met maximaal 10 % water worden verdund. De afwerklaag wordt onverdund aangebracht nadat de eerste verflaag volledig is gedroogd. Niet verwerken bij een ondergrond- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Kleuraanpassing:

Voor gekleurde afwerkingen kan de leemverf worden gekleurd met max. 4 % universele kleurconcentraten (alleen LW-Oxyd-types) of met proMineral-kleurverf.

Droogtijd:

Onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) bedraagt de droogtijd ca. 6 – 12 uur. Bij ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer duren.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 6 – 8 m² bij één verlaag – afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Bewaar de verpakkingen goed afgesloten en op een koele, maar vorstvrije plaats. Voorkom dat het product in het riool, in waterlopen of in de bodem terechtkomt. Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten van het materiaal kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd.

Opmerkingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. Het wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.pro-mineral.com.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 0,5 g/l.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.